



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة إبداع  
JA-16028

**الوصف:**

دهان مائي ديكوري نهائي مطور بتقنية عالية، يعطي ألواناً متموجة ومفعمة بمعانٍ جديدة للروعة.

**الاستخدام:**

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية في القصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ومدخل البيوت الفخمة..إلخ .

**الخصائص:**

- يمنح الجدران انطباع الأنافة والمظهر الاستثنائي.
- يضفي الفخامة والأجواء الخاصة على الأماكن.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- صلابة ممتازة.
- مدى واسع للاختيار من الألوان.

**الخصائص الفيزيائية:**

	معدني.	المظهر
	حسب ألوان كتالوج "الجزيرة إبداع".	• اللون
ASTM D1475	١,٠٥ @ ٢٣±٠م	• الثقل النوعي
	صلب - لزج.	• اللزوجة
	٥-٤ م <sup>٢</sup> /لتر لكل طبقة.	• معدل الانتشار النظري*

**الاختبارات:**

• الاستقرار للحرارة	اجتياز، ٤٩ يوماً عند درجة حرارة ٥٠°م.
*معدل الانتشار العملي للمنتج يتوقف على السطح ودرجة حرارة الوسط المحيط وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية ونسبة الهدر. (لتجنب الهدر، يجب التأكد - عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).	

**تجهيز السطح:**

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح الدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والتفتتات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "الجزيرة أتميت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "جاز إيبوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

**إرشادات التطبيق:**

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. عدم طلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٥. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٦. ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

**أدوات التطبيق:**

- الفرشاة:
- المسطرين البلاستيكي:
- الإسفنج البحري والإسفنج الطبيعي:
- نوع خاص
- نوع خاص
- نوع خاص



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة إبداع  
JA-16028

**المخفف المقترح:**

لا يخفف.

**نسبة التخفيف:**

جاهز للاستخدام.

**نظام الطلاء:**

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوت".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة مت ديكو برايمر" باستخدام الرول الناعم أو الرش حسب اللون المحدد للطبقة التالية "الجزيرة إبداع" ويجب التأكد من نعومة السطح وكذلك عدم بقاء أثر علامات الرول.
- طلاء طبقتين من "الجزيرة إبداع" بنفس الطريقة باللون المطلوب من أعلى إلى أسفل بشكل مائل مع متابعة ملء الفراغات باستخدام الفرشاة الخاصة.
- اضغط بلطف باستخدام المسطرين الخاص بصورة مائلة من أعلى إلى أسفل و ذلك بعد اقتراب المنتج من الجفاف السطحي.
- \* طريقة تطبيق أخرى:
- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من معجون "الجزيرة جرين بوت" يترك بعدها ليحفظ جفافاً تاماً.
- طلاء طبقتين من "الجزيرة مت ديكو برايمر" باستخدام الرول.
- طلاء "الجزيرة إبداع" باستخدام الإسفنج البحري بشكل عشوائي و توزيعه بشكل غير منتظم.
- يتم العمل بالإسفنجة العادية لنعومة السطح قبل الجفاف التام.
- يطبق "الجزيرة وهاج" عوداً أو مسك حسب اللون و باستخدام الفرشاة.

**زمن الجفاف:**

- الجفاف السطحي (١٥ - ٢٠) دقيقة .
  - الجفاف الصلب ٥ ساعات.
  - الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

**تنظيف الأدوات:**

الماء العذب.

**التعبئة:**

عبوة بلاستيكية: ٢,٥ لتر سائل

**التخزين وفترة الصلاحية:**

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.  
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

**إرشادات السلامة:**

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخراته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفارغة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

**تنويه:**

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.