



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة مارمو كلير
JA-18014

الوصف:

طبقة نهائية مائية شفافة يعتمد في تصنيعه على خليط من المواد الشمعية والإضافات الخاصة .

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية فوق "الجزيرة مارمو" بشكل خاص في غرف الطعام والمطابخ والحمامات.

الخصائص:

- مقاومة ممتازة للماء مما يجعله مناسباً للاستخدام في المطابخ والحمامات.
- مقاومة ممتازة لنمو البكتريا والفطريات.
- مقاومة ممتازة للملوثات.
- نافر للماء
- سهل التطبيق والتلميع.

الخصائص الفيزيائية:

	لامع.	المظهر
	شفاف.	اللون
ASTM D1475	١,٠٠	الثقل النوعي
.ASTM D562	٤٨	للزوجية
.ASTM D2697	٢٨ %	الحجم الصلب

الاختبارات:

.ASTM D2243	اجتياز	• الاستقرار للتجمد
.ASTM D2243	اجتياز	• الاستقرار للحرارة

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل " الجزيرة التميتم " أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس.
- «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق :

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال تطبيق الدهان.

ادوات التطبيق:

- القماش القطني الناعم.

المخفف المقترح :

لا يخفف.

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة مارمو كلير
JA-18014

نظام الطلاء:

- طلاء "الجزيرة مارمو" (يرجى الرجوع للنشرة الفنية للمنتج)
- طلاء طبقة من "الجزيرة مارمو كلير" بقماش قطن ناعم و توزيعه بانتظام علي سطح "الجزيرة مارمو". و يتم ترك السطح للجفاف لمدة من (٥ - ١٠) دقيقة و البدء في عملية التلميع باستخدام قماش قطن ناعم.

زمن الجفاف :

- الجفاف السطحي (٥ - ١٠) دقائق.
 - الجفاف الصلب ساعتان.
 - الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الأدوات:

بالماء العذب.

التعبئة :

جالون ٥,٠ لتر .

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.