



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة إورا
JA-16057

الوصف:

دهان مائي ديكوري نهائي عالي الجودة، صمم خصيصاً لتزيين الجدران بمظهر الشعب المرجانية التي تتيح الفخامة والأجواء الخاصة.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية ليضفي مظهراً إستثنائياً على القصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ومداخل البيوت الفخمة...الخ.

الخصائص:

- مظهر يشبه الشعب المرجانية.
- يعطي الجدران انطباع الاناقة والمظهر الاستثنائي.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- قابلية جيدة للغسيل.
- يتوفر بمدى واسع من الألوان.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	يشبه الشعب المرجانية.
اللون	حسب ألوان كتالوج «الجزيرة إورا».
الثقل النوعي	1,05 @ 30°م
اللزوجة	عالي اللزوجة .
معدل الانتشار النظري	10-9 م ² /لتر لكل طبقة.
الاستقرار للحرارة	اجتياز، 49 يوماً @ 50°م.
ASTM D1475	
ASTM D1849	

*معدل الانتشار العملي للمنتج يعتمد على طبيعة السطح والظروف المحيطة وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية ومعدل الهدر. (لتجنب الهدر يجب التأكد -عند الشراء- من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها)

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم وإزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالٍ من الثقوب والحفر والتنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "الجزيرة أتمتيت " أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس.
- استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن 8 ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن 70 ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=9).
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من مخفف "الماء العذب" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

أدوات التطبيق:

- الفرشاة:
- السكين البلاستيكية:
- نوع خاص
- نوع خاص

المخفف المقترح:

لا يخفف.

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة إلورا
JA-16057

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من المعجون "الجزيرة جرين بوتي".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة مت ديكو برايمر" باستخدام الرول الناعم أو الرش حسب اللون المحدد للطبقة التالية "الجزيرة إلورا" ويجب التأكد من نعومة السطح وكذلك عدم بقاء أثر لعلامات الرول.
- أضف "الجزيرة إلورا بودر" إلى "الجزيرة إلورا" ومن ثم يتم الخلط بعضا مناسبة حتى تمام مزج البودر.
- طلاء طبقة أولى من "الجزيرة إلورا" باستخدام الفرشاة الخاصة، والتطبيق بحركة على شكل (X).
- إضغط برفق باستخدام السكين البلاستيكية الخاصة بنفس الحركة (X).
- طلاء طبقة ثانية من "الجزيرة إلورا" باستخدام الفرشاة الخاصة بنفس الطريقة السابقة ومن ثم إضغط برفق باستخدام السكين البلاستيكية الخاصة بنفس الحركة (X).

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي (١٠-١٥) دقيقة.
 - الجفاف الصلب ٥ ساعات.
 - الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الادوات:

الماء العذب.

التعبئة :

- سائل : عبوة بلاستيكية ٢,٥ لتر .
- البودر: كيس ٧٥ جرام.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرفته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.