



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة ويت لوك SB
JA-48006

الوصف:

مادة مذيبية عالية الجودة شفافة عالية اللمعة، تعتمد في تصنيعها على أنواع خاصة من الراتنجات الأكريليكية المعدلة مع إضافة السيليكون عالي الأداء، تحمي السطح وتحافظ على لونه وتصميمه مما يجعله ذو مظهر رطب.

الاستخدام:

تستخدم كطبقة نهائية للأرضيات في التطبيقات الخارجية والداخلية على الأرصفة والأرضيات والجدران الخرسانية والممرات والبلاط غير المطلي والأحجار وبلاط الانترلوك.

الخصائص:

- وجه نهائي لامع وشفاف.
- عازل ممتاز للماء.
- يحمي السطح من الاهتراء.
- مقاومة فائقة للاحتكاك.
- يسمح بتنفس السطح.
- مقاومة فائقة للبنزين وزيت المكايح والأملاح والمذيبات.
- مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية.
- ينظف بالماء والصابون .
- قوة التصاق ممتازة مع مختلف الأسطح.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر:	لامع .
اللون:	شفاف .
الثقل النوعي:	٠,٩٨ .
للزوجية:	١٠٠ وحدة كريس، .
الحجم الصلب:	٤٧٪، .
سماكة الطبقة الجافة	٣٠-٤٠ مايكرون لكل طبقة.
معدل الانتشار النظري	١١,٧٥م ^٢ /لتر ، عند سماكة طبقة جافة ٤٠ مايكرون.
محتوى المواد العضوية المتطايرة:	٥٤٥ جرام/لتر.

تجهيز السطح:

- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وسليمة وخالية من جميع الزيوت والشحوم و المواد الغريبة الأخرى التي تؤدي إلى تلوث أو إتساق الغبار حسب المواصفة: ICR1/SSPC SPI٣.
- يجب أن تترك الخرسانة للجفاف كحد أدنى ٢٨ يوماً.
- للحصول على نتائج أفضل استخدام "الجزيرة كونكريت كلينر " أو استخدام الماء الساخن لتنظيف السطح.
- يجب غسيل السطح باستخدام المسحاة الخاصة وتركه لمدة ١٢ ساعة حتى يجف تماماً.
- يتم معالجة التشققات والحفر باستخدام: جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP.

أدوات التطبيق:

- الرول .
- الفرشاة : ذات الشعر القاسي.

ظروف التطبيق:

- درجة الحرارة أثناء التطبيق يجب أن تكون أكثر من ٥م° :
- درجة حرارة السطح يجب أن تكون أكثر من درجة الندى ب ٣م°.
- الرطوبة النسبية المحيطة: الحد الأقصى : ٨٥٪.
- محتوى رطوبة السطح الخرساني لا يتجاوز ٤٪.

المخفف المقترح:

لا يخفف.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقتان من "الجزيرة ويت لوك SB" ويمكن تطبيق أكثر من طبقتان للحصول على لامعة عالية .
- ويجب عدم تطبيق أكثر من أربع طبقات.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة ويت لوك SB
JA-48006

إرشادات التطبيق:

- عدم التطبيق على الأسطح الرطبة حتى يتم التأكد من جفافها تماماً.
- يجب اصلاح العيوب الخرسانية قبل التطبيق.
- يجب حماية طبقة الدهان المطبقة حديثاً من الماء والرطوبة لمدة ٢٤ ساعة كحد أدنى.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي ٢٠ دقيقة.
- الجفاف الصلب ٤ ساعات.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين الحد الأدنى: ٤ ساعات
- الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5985 عند درجة حرارة ٢٥°م.

التعبئة :

- جالون أمريكي.
- برميل ١٨ لتراً.

التخزين وفترة الصلاحية:

- فترة الصلاحية : ٢٤ أشهر عند درجة حرارة ٢٥°م.
- التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية

إرشادات السلامة:

- التنظيف:
 - الصحة والسلامة:
 - التهوية:
 - تحذير:
 - سلامة البيئة : ملاحظة :
- استخدم " الجزيرة ثير ٥٠٥" لتنظيف الأدوات وفي حال وجود البقع في مكان التطبيق.
- الرجاء قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية الموجودة في مسودة بيانات المواد الآمنة MSDS لهذا المنتج في أثناء تطبيق الدهان.
- ويجب تجنب ملامسته للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته.
- عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يرتدي الفني ملابس واقية وقفازات ، كما يوصى باستخدام واقي للعين والجلد وكمامات واقية من استنشاق الأبخرة والرذاذ، ويجب حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
- عند استخدام الدهان في الأماكن المغلقة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء في أثناء التطبيق وخلال فترة جفاف الدهان. كما يجب استخدام كمامات واقية في أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيين.
- يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال، وكذلك يجب حفظه بعيداً عن أي مصادر للشرر والنار. لمزيد من المعلومات عن LEL و TLV المرجو قراءة "مسودة بيانات المواد الآمنة" MSDS .
- من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- النفائات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.