



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة مكسيم جلوس JA-18015

الوصف:

دهان مائي نهائي لامع، عالي الأداء، مبني على نوع خاص من الأكريليك، يعتمد في تصنيعه على تكنولوجيا الترابط التصالي الخاصة ليعطي إتصافيه فائقة ومتانة عالية ومقاومة ممتازة للغبار والأوساخ والظروف الجوية القاسية في الشرق الأوسط، مع الاحتفاظ بثباتية اللون، مما يمنح الأسطح حماية طويلة الأمد.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية بملمس ناعم، عندما تتطلب حماية فائقة وجمالية للأسطح الخرسانية والإسمنتية والألواح المضغوطة والطوب الفخاري، لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية، ويمكن تطبيقه فوق الرشاش.

الخصائص:

- ذاتي الأساس والتصاقية عالية.
- تغلغل ممتاز بمسامات السطح.
- تغطية فائقة.
- ثباتية ممتازة للألوان.
- حماية ممتازة من الظروف الجوية القاسية والأشعة فوق البنفسجية.
- مقاومة فائقة للأمطار الحمضية والأملاح والقلويات.
- مقاومة فائقة للعلامات الناتجة من مياه الأمطار.
- مقاومة جيدة للغبار والأوساخ،
- ثباتية عالية لللمعة
- انسيابية واستوائية ممتازة.
- معدل انتشار عال.
- صلابة ومتانة عالية.
- محتوى منخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة، ورائحة شبه معدومة.
- تركيبة خالية من الفورمالدهيد والأمونيا وAPEO.
- مقاوم للبكتريا داخل العبوة.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	لامع.	
• اللون	اللون أبيض، وبحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيرة.	
• اللمعة	أعلى من ٧٠ عند زاوية ٦٠ °	ASTM D523
• النقل النوعي	١,٢٠	.ASTM D1475
• اللزوجة	٨٥ وحدة كريس	.ASTM D562
• الحجم الصلب	٤٥٪	.ASTM D2697
• سماكة الطبقة الجافة	٤٠ مايكرون لكل طبقة.	
• معدل الانتشار النظري*	١١,٢٥ م ^٢ /لتر، عند سماكة الطبقة الجافة ٤٠ مايكرون.	

الاختبارات:

• مقاومة الماء	اجتياز ٧ أيام	.ASTM D870
• مقاومة القلويات	اجتياز ٧ أيام - محلول ١٪	.ASTM D1308
• مقاومة الأملاح	اجتياز ٧ أيام - محلول ١,٥٪	.ASTM D1308
• قوة الالتصاق	اجتياز	.ASTM D3359
• المرونة	اجتياز عند قطر ٣ مم	.ASTM D522
• الاستقرار للتجمد	اجتياز، ٣ دورات	.ASTM D2243
• الاستقرار للحرارة	اجتياز ٤٩ يوم	.ASTM D2243

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة مكسيم جلوس
JA-18015

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل " الجزيرة ألتيميت " أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «الجزيرة ايبوكسي كراك فيلر ٤٠٠» قبل البدء في دهان الأساس. «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام "الماء العذب" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

أدوات التطبيق:

مسدس الرش الهوائي:

- حجم الفوهة المقترح: (١.٨-١.٥) مم.
- الرول: (النوع المطلوب: ديكور ناردين ٨٠٠٩-كود: ١٠٩٣).
- الفرشاة: (النوع الجيد والمناسب).

المخفف المقترح:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

- (٢٥-١٥) ٪: بالحجم، عند استخدام مسدس الرش الهوائي في التطبيق.
- (١٥-١٠) ٪: بالحجم، عند استخدام الرول والفرشاة.
- وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

نظام الطلاء:

- للمظهر الناعم:
- طلاء طبقتين من "الجزيرة مكسيم جلوس" مباشرة على السطح.
- للأسطح الخرسانة الجاهزة الناعمة يوصى باستخدام «الجزيرة سي برايمر» أو «الجزيرة بلوكينج برايمر» كأساس أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة.
- لمظهر الرش:
- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة سي برايمر" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف تماماً.
- طلاء طبقة من أي رشة من رشات دهانات الجزيرة .
- طلاء طبقتين من "الجزيرة مكسيم جلوس".

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي
 - الجفاف الصلب
 - الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية
 - الجفاف التام
 - النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.
- ساعة واحدة.
٤ ساعات.
(الحد الأدنى) ٨ ساعات.
(الحد الأعلى) ٤٨ ساعة.
٧ أيام.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة مكسيم جلوس
JA-18015

تنظيف الأدوات:
بالماء العذب.

التعبئة:

جالون أمريكي.
برميل ١٨ لترًا.
جالون : أساس ٣ لترات. (بيس يلوّن عن طريق آلة التلوين).
برميل : أساس ١٦,٢ لترًا. (بيس يلوّن عن طريق آلة التلوين).

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية : ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.