

مواصفات المنتج الفنية جزيتال سيمي جلوس JA-37001

الوصف:

دهان زيتاني نهائى نصف لامع عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على الرانجات الألكيدية المعدلة، يمتاز بخصائص تسوية فائقة ومتانة عالية بالإضافة للمقاومة المتزايدة للماء والرطوبة.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية والخارجية على الأسطح الخرسانية والاسمنتية والجبسية والخشبية والأسطح الحديدية والطوب الفخاري، للأبواب والتواوف والخزان، ويمكن أن يستخدم في الأماكن عالية الاستخدام مثل المباني التجارية والمستشفيات والمدارس الخ.

الخصائص:

- مقاومة جيدة للظروف الجوية.
- مقاومة متزايدة للماء والرطوبة.
- قابلية متزايدة للغسيل بالماء وسهولة إزالة البقع.
- قساوة جيدة جداً ومتانة عالية.
- ثباتية جيد جداً في اللمعة.
- نعومة وتغطية متزايدة.
- مقاوم لالتقاض الحواف.
- قوّة التصاق فائقة.
- خال من الرصاص.

الشهادات:

- معتمد ومطابق للمواصفات السعودية (ساسو) رقم ٢٨٨١/٣٠٧.

الخصائص الفيزيائية:

ASTM D523	نصف لامع. ٥٥-٤٥ عند زاوية ٦٠.	الظهر اللمعة اللون
ASTM D1475	اللون الأبيض وبحسب الألوان المعتمدة في كatalog ألوان دهانات الجزيرة.	١,٤.
ASTM D562	٩٧ وحدة كربس	الثقل النوعي اللزوجة
ASTM D2697	٪ ٤٧,٢٥ ٣٥ مايكرون لكل طبقة. ١٣,٥ مم التر عند سمك طبقة جافة ٣٥ مايكرون. ٩٥٪: عند سمك ١٠٠ مايكرون للطبقة الجافة.	الحجم الصلب سماكه الطبقة الجافة معدل الانتشار النظري*
	فوق ٩٥٪: عند سمك ١٠٠ مايكرون للطبقة الجافة.	معدل التغطية

الختبارات:

ASTM D3363	احتياز	التساوة
ASTM D5178	احتياز	مقاومة الخدش
ASTM D522	احتياز	الثني
ASTM D3359	احتياز	قوّة الالتصاق
ASTM D870	٪ ٣٨. مطابق للمعيار رقم ٤٧	مقاومة الماء نقطة الوميض MPI:
	٣٦ جرام/تر	محتوى المواد العضوية المتطايرة

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكه الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتخفيف الهدر يجب التأكد عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
 - يجب إزالة الدهان القديم وإزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
 - يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الثقوب والحرف والنقوش وأي مناطق هشة.
 - يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأبريق والغيار والشحوم والزيوت والأملام والعفن.
 - معالجة التشققات والحرف الصغيرة بمادة مائنة مناسبة مثل "الجزيرة التنميت" أو "جاز ايبيوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشارة قسم الدعم الفني)



مواصفات المنتج الفنية
جزيتال سيمي جلوس
JA-37001

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥٠°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من مخفف "الجزيره ثينر ٤٥٠" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم طلاء الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٧. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:

• الرش اللاهوائي:

- فتحة الفوهة:

(١٥-١٩mm) بوصة.

- الضغط عند الفوهة:

(١٠٠-١٥) psi.

- زاوية الرش:

• الرش الهوائي:

- حجم الفوهة المقترن:

(١٥-٤٠) mm.

- الرول:

- الرول الناعم

• الفرشاة:

(النوع المطلوب: ديكور ناردين ٩٠٨-كود: ٩٣٠).

النوع المناسب.

المخفف المقترن:

"الجزيره ثينر ٤٥٠".

نسبة التخفيف:

(٠٠-١٠)٪: بالحجم، للرش اللاهوائي.

(٣٥-٣٠)٪: بالحجم، للرش الهوائي.

(١٥-١٠)٪: بالحجم، للرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

نظام الطلاء:

نظام طلاء المباني:

• طلاء طبقة من "الجزيره جرين برايم".

• طلاء طبقتين من "الجزيره جرين بوتي".

• طلاء طبقتين من "جزيتال سيمي جلوس".

نظام طلاء الأسطح الحديدية:

• طلاء طبقة أو طبقتين من الأساس "الجزيره زنك فوسفات برايم" أو "الجزيره ريد أوكسيد برايم" مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية.

• طلاء طبقتين من الدهان النهائي "جزيتال سيمي جلوس" مع مراعاة زمن الجفاف اللازم قبل طلاء الطبقة التالية.

زمن الجفاف:

• الجفاف السطحي

• الجفاف الصلب

• الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٢٤ ساعة.

• الجفاف التام ٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°C.

تنظيف الأدوات:

"الجزيره ثينر ٤٥٠".



مواصفات المنتج الفنية
جزيتال سيمي جلوس
JA-37001

التبعنة:

جالون ٦٥ لتر.

برميل ١٨ لتر.

جالون : أساس ٣ لتر. (بيس يلون عن طريق آلة التلوين).

برميل : أساس ١٧ لتر. (بيس يلون عن طريق آلة التلوين).

التخزين ومتدة الصلاحية:

فتره الصلاحية: ٤٤ شهراً عند درجة حرارة ٣٥°C.

التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنوية:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغابر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمئى من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماهى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولة ، إن وجدت، تقصر على استبدال المنتجات.