



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة روعة كثنان
JA-16044

الوصف:

دهان مائي ديكوري، نهائي، يعتمد في تركيبه على مستحلب الأكريليك النقي وملونات خاصة مصممة لإعطاء البعد الصحراوي .

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية في القصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ... إلخ.

الخصائص:

- يحاكي هذا المنتج الفريد من نوعه مظهر التلال الصحراوية.
- يحول الجدران إلى لوحات فنية مستوحاة من الطبيعة.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- خالي من الفورمالدهايد والأمونيا و APEO.
- مدى واسع للاختيار من الألوان.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	معدني.	
اللون	حسب الألوان المعتمدة في كتالوج «الجزيرة روعة كثنان».	
الثقل النوعي	٠,٩٥	ASTM D1475
اللزوجة	٩٥	ASTM D562
معدل الانتشار النظري*	(٥-٤)م ^٢ /لتر لكل طبقة .	

الاختبارات:

الاستقرار للحرارة	اجتياز	ASTM D2249
-------------------	--------	------------

* معدل الانتشار العملي للمنتج يتوقف على السطح ودرجة حرارة الوسط المحيط وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية ونسبة الهدر. (لتجنب الهدر ، يجب التأكد - عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والتفتتات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيرة التميث" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "جاز إيبوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٥. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٦. ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

أدوات التطبيق:

- الفرشاة: نوع خاص.

المخفف المقترح:

لا يخفف.

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة روعة كثنان
JA-16044

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوتي".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة سمي جلوس ديكو برايم" حسب اللون المحدد لمنتج "الجزيرة روعة كثنان" (الطبقة النهائية) باستخدام الرول الناعم أو الرش حيث يجب التأكد من نعومة السطح وكذلك عدم بقاء أثر علامات الرول .
- يجب دائماً أن يكون لون المنتج "الجزيرة سمي جلوس ديكو برايم" حسب لون "الجزيرة روعة كثنان" (الطبقة النهائية).
- طلاء طبقتين من الدهان باتجاه مائل أو بشكل أفقي وبحركة متعرجة باستخدام الفرشاة الخاصة الموصى بها.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي (١٥ - ٢٠) دقيقة .
 - الجفاف الصلب ٥ ساعات.
 - الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة من 25°م

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة:

عبوة بلاستيكية : (٣) لتر سائل.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.