

مواصفات المنتج الفنية الجزيرة جلوستكس JA-28001

الوصف:
دهان نهائى لامع عالي الجودة ناعم الملمس بمظهر الرشة، يعتمد في تصنيعه على بوليمر الأكريليك، يضفي لمسة نهائية جميلة لامعة بأشكال زخرفية متنوعة يمكن تصميمها بواسطة الرول الإسفنجي.

الاستخدام:
يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري لبني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص:

- مقاومة فائقة للظروف الجوية.
- مقاومة ممتازة للماء.
- مرنة عالية وقوه التصاق ممتازة.
- امكانية التشكيل بنماذج مختلفة.

الشهادات:
- مطابق للمواصفات القياسية السعودية رقم : ٢٠١٧/٣٦٦٦.

الخصائص الفيزيائية:

		ررشة لامعة وناعمة للملمس.	المظهر
		فوق ٦٠ عند زاوية ٥٦°.	اللمعة
		اللون الأبيض وبحسب مجموعة الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيرة.	اللون
ASTM D 2196		١,١٢	الثقل النوعي
ASTM D562		٣,٥ × ١٠٠٠ ميجا باسكال	اللزوجة
.ASTM D2697		٪ ٣٧	الحجم الصلب
معدل الانشمار النظري * (١,٧ - ٣,٠) م / لتر.			

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح ، والظروف المحيطة ، وطريقة التطبيق ، وسمكية الطبقة الجافة الفعلية للمنتج ، ومعدل الهدر (تحجج الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاوها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صليباً وخال من الثقوب والحرفر والشوائب وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأترية والغبار والشحوم والزيوت والأملام والعفن.
- معالجة التشغقات والحرفر الصغيرة بمادة ملائمة مثل "الجزيرة ألتيميت" أو «الجزيرة يونيک فيلر» أو «الجزيرة ايوكسي كراك فيلر ..» قبل البدء في دهان الأساس «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

1. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥٥°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٪٧٠.
2. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
3. يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
4. يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على الزوجة المناسبة للتطبيق.
5. عدم طلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها تماماً.
6. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء التطبيقين.

أدوات التطبيق:

الرول: رول إسفنجي بمسامات مناسبة حسب الشكل المطلوب.

المخفف المقترن:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

(١ - ٣)٪ بالحجم.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الإستخدام.



**مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة جلوستكس
JA-28001**

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة روبل برايم" حسب لون "الجزيرة جلوستكس" وتركه حتى يجف تماماً.
- طلاء طبقة أو طبقتين من "الجزيرة جلوستكس".

زمن الجفاف:

ساعتان (يعتمد على السماكة)	الجفاف السطحي
٢٤ ساعة.	الجفاف الصلب
٧ أيام.	الجفاف التام
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٣٥°C.	م

تنظيف الأدوات:
الماء العذب.

التعينة:

برميل ١٦ لتر.
بيس قابل للتلوين ٢٦ لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٤٢ شهراً عند درجة حرارة ٣٥°C.
التخزين: ضمّن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة:

البقايا والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنوية:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل لדי دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضممي من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماطي مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسئولة ، إن وجدت، تقصر على استبدال المنتجات.