



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة مارمو
JA-16033

الوصف:

دهان مائي ديكوري راقى، يعتمد في تصنيعه على مجموعة فعالة من مستحلبات الأكرليك ونوع خاص من المواد المألثة، يعطي مظهراً رخامياً جميلاً وجذاباً .

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية للقصور والمكاتب والصالات والمعارض والفنادق والمطاعم ويمكن استخدامه في الحمامات والمطابخ وغيرها بعد استخدام «الجزيرة مارمو كلير».

الخصائص:

- يمنح مظهراً رخامياً فخماً.
- ثباتية فائقة للألوان.
- متعدد الاستخدامات بعد إضافة طبقة "الجزيرة مارمو كلير".
- سهل التطبيق.

الخصائص الفيزيائية:

	المظهر	مظهر رخامي.
	• اللون	حسب ألوان كتالوج "الجزيرة مارمو".
ASTM D1475	• الثقل النوعي	١,٦٠
ASTM D562	• اللزوجة	لزوجة عالية
ASTM D2697	• الحجم الصلب	٢٩ ٪
	• سماكة الطبقة الجافة	٤٠ مايكرون لكل طبقة.
	• معدل الانتشار النظري*	٤,٤ م ^٢ /لتر .
	• قيمة المواد العضوية المتطايرة	٥٢,٣٣ جرام / لتر.

الاختبارات:

ASTM D2243	• الاستقرار للتجمد	اجتياز
ASTM D1849	• الاستقرار للحرارة	اجتياز
ASTM D870	• مقاومة الماء	اجتياز

*معدل الانتشار العملي للمنتج يتوقف على السطح ودرجة حرارة الوسط المحيط وطريقة التطبيق وسماكة الطبقة الجافة الفعلية ونسبة الهدر. (لتجنب الهدر ، يجب التأكد - عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل " الجزيرة أتميت " أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «الجزيرة ايبوكسي كراك فيلر ٤٠٠» قبل البدء في دهان الأساس.
- «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٥. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٦. ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

أدوات التطبيق:

- المسطرين المعدني: نوع خاص.
- سكين المعجون.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة مارمو
JA-16033

المخفف المقترح:
لا يخفف.

نسبة التخفيف:
جاهز للاستخدام.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوت".
- طلاء طبقة أو طبقتين من "الجزيرة ديكو برايمر" بنفس لون "الجزيرة مارمو".
- طلاء طبقة من "الجزيرة مارمو" باستخدام المسطرين المعدني أو سكين العجون حسب اللون المحدد.
- طلاء طبقة ثانية من "الجزيرة مارمو" حسب الشكل المطلوب، ويمكن طلاء طبقات أخرى في حال الرغبة بإعطاء أشكال و تصاميم متعددة.
- عند بداية جفاف اللمس يتم البدء بتلميع السطح باستخدام المسطرين أو قطعة قماش.
- للحصول على لمعة عالية ينصح باستخدام "الجزيرة مارمو كلير".
- يوصى باستخدام "الجزيرة مارمو كلير" في المناطق التي يكون بها الطلاء عرضة للماء.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي (١٢ - ١٥) دقيقة.
- الجفاف الصلب (٢ - ٣) ساعات.
- الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

تنظيف الأدوات:
الماء العذب.

التعبئة:

- عبوة ١ لتر.
- جالون ٣ لتر.
- برميل ٩ لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.