



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة بولي إستر بوتي JI-52001

الوصف:

معجون عالي الجودة مكون من مركبين، مبني على راتنج البولي إستر ومواد مالئة خاصة، يتميز بسرعة الجفاف، وخصائص ملء ممتازة وسهولة التطبيق والصنفرة. مصمم لملء الثقوب والتجاويف وخدوش الصنفرة والعيوب الصغيرة والأسطح غير المستوية.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية للإصلاحات على الأسطح المختلفة مثل الحديد والألومنيوم والخشب والألياف الزجاجية والأسطح الخرسانية، للسيارات والمركبات والهياكل الفولاذية والأثاث وغيرها.

الخصائص:

- خواص ملء فائقة للمسامات وتسوية السطح.
- نعومة فائقة بعد الصنفرة.
- التصاقية ممتازة.
- سريع الجفاف.
- سهل التطبيق والصنفرة.
- متانة عالية.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر:	مطفي.	
اللون:	رمادي وأصفر.	
الثقل النوعي:	١,٦٠ جم / سم ^٣	ASTM D1475
حجم المواد الصلبة:	٧٦,٢ %	ASTM D2697
سماكة الطبقة الجافة:	حتى ١٠٠٠ مايكرون.	
معدل الانتشار النظري:	٠,٤٧٦ م ^٢ /كجم عند سماكة طبقة جافة ١٠٠٠ مايكرون.	

تجهيز السطح:

- يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً تماماً من الغبار والأتربة وآثار الشحوم والزيوت والملوثات الأخرى.
- يجب تنظيف السطح بالماء والصابون متبوعاً بتنظيفه بمذيب خفيف.

إرشادات التطبيق:

- يجب تقليب الدهان والمصلب ومزجهما بالنسبة الصحيحة المقترحة وبشكل جيد حتى يصبح المزيج متجانساً.
- يجب استخدام المزيج المعد للطلاء خلال فترة الصلاحية المقترحة.
- يتم تطبيق المنتج باستخدام سكين المعجون.

ظروف التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.

نسبة المزج:

نسبة المزج: بالوزن	أساس	:	مصلب
	٣٠	:	١

فترة صلاحية المزيج :

- فترة الصلاحية : ٣-٢ دقائق عند درجة الحرارة ٢٠°م

أدوات التطبيق:

- سكين المعجون.

المخفف:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة بولي إستر بوتني
JI-52001

نظام الطلاء:

- تطبيق طبقة أو طبقتين من «الجزيرة بولي إستر بوتني».
 - يتم الصنفرة بعد ٢٠ دقيقة باستخدام ورق الصنفرة.
 - تطبيق دهان مناسب من «دهانات الجزيرة» حسب نوع السطح.
- لمزيد من المعلومات يرجى استشارة قسم الدعم الفني

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي ٥ دقائق
- الجفاف الصلب ٢٠ دقيقة
- الزمن الفاصل للطلاء ٢٠ دقيقة

يعتمد زمن الجفاف على سماكة التطبيق.
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الادوات:

الجزيرة ثينر ٥٠٥.

التعبئة :

أساس جالون: ١,٥ كجم
مصلب ٥٠ جرام

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ١٢ أشهر عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرفته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.