



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة ووتر بلج JK-13010

الوصف:

منتج أسمنتي سريع الشك لوقف تسريبات الماء يتكون من مواد حشو متدرجة بشكل جيد، ومزيج من الإسمنت عالي القوة ، وإضافات خاصة لتعزيز قابلية الالتصاق ووقف تسرب الماء .

الاستخدام:

- إيقاف فوري لتسرب المياه في:
- أقبية المباني ومطرو الأنفاق وهياكل المباني السفلية بشكل عام .
- خزانات الماء .
- للاستخدام الداخلي والخارجي .
- يستخدم كخلطة أسمنتية في إعادة تثبيت الهياكل الإنشائية الرطبة قبل العزل المائي.
- سد الشقوق والثقوب والفواصل بين الجدران والأعمدة الخرسانية للأرضيات .
- إصلاح فوري للمواسير الخرسانية .

الخصائص :

- لا يحتوي على الكلوريدات .
- قوة إلتصاق ممتازة
- مقاوم لنفاذية الماء.
- عند خلطه بالماء ، يتكون خليط متماسك يجعل من السهل تطبيقه على الأسطح العمودية.
- وقت جفاف سريع (حوالي ٢-١ دقيقة عند ٢٣ ± ٢ درجة مئوية) مع زيادة عالية في القوة .
- مقاوم للتشققات.
- مقاومة عالية للإنضغاط والإنحناء.

الخصائص الفيزيائية:

• تم إختبار المواد وفقاً للمواصفة (EN1504)

رمادي	• اللون:
١,٥ - ١,٧ كجم / ١٠٠٠ سم ^٣ (يختلف معدل الاستهلاك وفقاً لحالة السطح ونوع التشطيب)	• معدل الاستهلاك :
حوالي ١,٥ كجم / لتر .	• الكثافة الجافة:
٢-١ دقيقة.	• فتره التشغيل:
١٩٪ : (١,٩ لتر / ١٠ كيلوجرام أو ٠,٩٥ لتر / ٥ كيلوجرام)	• إضافة الماء:
٣٧ نيوتن / مم ^٢ (EN 12190)	• مقاومة الإنضغاط:
٨ نيوتن / مم ^٢ (EN 12190)	• مقاومة الإنحناء:
١ - ١,٥ دقيقة	• وقت الجفاف الابتدائي :
٢,٥ دقيقة	• وقت الجفاف النهائي :

تجهيز السطح:

- قبل تطبيق " الجزيرة ووتر بلج" ولضمان التصاقية ممتازة ، يجب معالجة الأسطح على النحو التالي:.
- في حالة الاستخدام لمعالجه تسريبات الماء في التشققات او الحفر يتم توسيعها بحيث يكون الجزء الأوسع في اتجاه الداخل وإزالة أي مادة غير ثابتة من التجاويف و يجب أن يكون الحد الأدنى لاتساع الفاصل الخارجي حوالي ٢ سم والعمق ٢ سم.
- في حالة الاستخدام في الفواصل يتم إزالة أي مادة غير ثابتة وتنظيف جميع الأتربة قبل التطبيق ثم قم بترطيب الأسطح بالماء قبل التطبيق ودون ترك أثار للماء الزائد على السطح .

الخلط:

- يتم إضافة ١ كجم من الجزيرة ووتر بلج الى وعاء خلط يحتوي على ١٩٠ جم من الماء .
- يتم الخلط يدويا او باستخدام المسطرين المعدني حتي الحصول علي خليط متجانس و خالي من التكتلات .
- الجزيرة ووتر بلج منتج سريع الشك لذا يرجى اعداد كميته مناسبه للاستخدام خلال دقيقة واحده .



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة ووتر بلج
JK-13010

إرشادات التطبيق :

- بعد تجهيز الخليط يتم التطبيق علي الفور بعمل قوالب او كرات من المنتج ووضعها في الشروخ او الحفر و استمرار الضغط عليها لمدة ٢-١ دقائق حتي يتم التصلب .
- يتم إزالة أي مواد زائدة باستخدام قرص الصنفرة أو أي وسيلة أخرى مناسبة .
- للاستخدام في الفواصل يتم تطبيق الخليط فوراً بعد التحضير داخل الفاصل باستخدام المسطرين المعدني .

أدوات التطبيق :

- يدويا أو باستخدام مكشطة اللباسة اليدوية.

نظام التطبيق:

- تطبيق الجزيرة ووتر بلج .
- تطبيق مواد العزل المائي المناسبة أو أي نوع من أنظمة المنتجات الاخرى .

تنظيف الأدوات:

- تنظيف الأدوات مباشرة بعد الانتهاء من التطبيق بالماء التنظيف.
- المواد المتصلبه يتم ازلتها ميكانيكيا

التعبئة :

- كيس ٥كجم - ١٠ كجم .

مدة التخزين:

- ١٢ شهر من تاريخ الانتاج في مكان جاف ومغلق وبعيد عن أشعة الشمس.

إرشادات السلامة:

- يجب ارتداء الملابس والنظارات الواقية وقفازات الحماية لليد وحماية الوجه.
- عند ملامسة المنتج للعين يجب غسلها مباشرة بكمية وفيرة من الماء التنظيف واستشارة الطبيب المتخصص.
- يحفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- ولبقية المعلومات, أطلب صحيفة بيانات السلامة للمنتج.

تنويه:

وفق علمنا البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر , وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة, ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية , إن وجدت, تقتصر على استبدال المنتجات.