



مواصفات المنتج الفنية

جازتيل

JI-38011

الوصف:

دهان نهائي مذيدي ديكوري بالمظهر المعدني، يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الأكريليكية المطورة، يتوفر بالألوان الذهبي والفضي والبرونزي.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الخارجية والداخلية كطبقة نهائية ديكورية على أسطح المشغولات المعدنية والخشبية والجبسية، للتطبيقات الخارجية يتم طلاء «الجزيرة ستيلو كلب» كطبقة حماية.

الخصائص:

- قوة التصاق ممتازة.
- مظهر معدني مصقول.
- سريع الجفاف.
- سهل الاستخدام.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	لامع.
اللون	ذهبي وفضي وبرونزي.
الثقل النوعي	٠,٩٦
اللزوجة	٥٢ وحدة كريس
الحجم الصلب:	٢٧,٥ ٪
سماكة الطبقة الجافة	٢٥-٤٠ مايكرون لكل طبقة. إذا كان السطح عالي الامتصاص ستكون الحاجة للتطبيق بسماكة أعلى.
معدل الانتشار النظري	٦,٨ - ١١ م ^٢ /لتر

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر. (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

للأسطح الجبسية:

- إزالة جميع الزيوت والشحوم باستخدام منظف مناسب.
- تسوية السطح باستخدام الصنفرة.
- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو بالهواء المضغوط.

للأسطح الحديدية:

- إزالة جميع الزيوت والشحوم باستخدام منظف مناسب.
- إزالة الصدأ باستخدام القذف بالرمال أو حجر الجليخ.
- تنظيف السطح من الغبار بالهواء المضغوط.
- للأسطح الخشبية:
- إزالة جميع الزيوت والشحوم باستخدام منظف مناسب.
- صنفرة السطح باستخدام صنفرة مناسبة.
- تنظيف السطح من غبار الصنفرة بواسطة فرشاة ناعمة أو بالهواء المضغوط.

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح « ٩ ».
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام « الجزيرة ثينر ٥٠٧ » للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية مالم تحف الطبقة السابقة تماماً ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لاتقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

أدوات التطبيق:

- مسدس الرش الهوائي: حجم الفوهة المقترح: (١,٥ - ١,٨) مم.
- الفرشاة: النوع الجيد والمناسب.



مواصفات المنتج الفنية

جازتيل

JI-38011

المخفف :

"الجزيرة ثير ٥٠٧".

نسبة التخفيف:

(١٥-١٠) ٪ بالحجم، عند استخدام مسدس الرش الهوائي في التطبيق، وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام. جاهز للاستخدام بدون تخفيف عند استخدام الفرشاة.

نظام الطلاء:

- للأسطح الحديدية : طلاء طبقة من "الجزيرة ستيلو برايمر".
- للأسطح الخشبية: طلاء طبقة من "جازتيل".
- للأسطح الجبسية: طلاء طبقة من "الجزيرة وود راک ساندنچ سيلر".
- للأسطح الخارجية : يتم طلاء «الجزيرة ستيلو كلير» على «جازتيل» كطبقة حماية.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي ١٥ دقيقة.
- الجفاف الصلب ساعة واحدة.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ساعة واحدة.
- الجفاف التام ٧ أيام.

نتائج الاختبارات السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م

التعبئة:

- عبوة ٢٥٠ مل .
- عبوة ٥٠٠ مل .

التخزين وفترة الصلاحية:

- فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
- التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات الاستعمال والسلامة:

- التنظيف: استخدم " الجزيرة ثير ٥٠٧" لتنظيف الأدوات وفي حال وجود البقع في مكان التطبيق.
- الصحة والسلامة: الرجاء قراءة وإتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية الموجودة في مسودة بيانات المواد الآمنة MSDS لهذا المنتج في أثناء تطبيق الدهان. ويجب تجنب ملامسته للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخـرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يرتدي الفني ملابس واقية وقفازات ، كما يوصى باستخدام واقي للعين والجلد وكمامات واقية من استنشاق الأبخرة والرذاذ، ويجب حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
- التهوية: عند استخدام الدهان في الأماكن المغلقة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء في أثناء التطبيق وخلال فترة جفاف الدهان. كما يجب استخدام كمامات واقية في أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيين.
- تحذير: يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال، وكذلك يجب حفظه بعيداً عن أي مصادر للشرر والنازلزید من المعلومات عن LEL و TLV المرجو قراءة "مسودة بيانات المواد الآمنة" MSDS .
- سلامة البيئة : من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير. ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.