



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة وود اليجانس ستاين JS-11004

الوصف:

صبغة مائية عالية التركيز خاصة للخشب، تحمي الأسطح الخشبية وتضفي عليها ألواناً جذابة، مع المحافظة على شكل الخشب الطبيعي ومنحه رونقاً ومظهراً رائعاً وأنيقاً.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الخارجية والداخلية كصبغة ملونة على جميع أنواع الأسطح الخشبية كالأبواب والنوافذ والمفروشات، صممت بشكل خاص لتتوافق مع نظام دهانات الخشب ذات الأساس المائي.

الخصائص:

- صبغات عالية التركيز تمنح تغطية فائقة.
- تغلغل عميق وقوة التصاق عالية مع الأسطح الخشبية والطبقات العليا.
- ثباتية ممتازة للألوان.
- محتوى منخفض من المواد العضوية المتطايرة ورائحة منخفضة.
- مقاومة ممتازة للماء.
- مقاومة للتآكل والفطريات وآفات الأخشاب.
- سريع الجفاف.
- معدل انتشار عالي.
- آمن وغير قابل للاحتراق.

الخصائص الفيزيائية:

• اللون	حسب ألوان كتالوج "الجزيرة وود اليجانس ستاين".
• الحجم الصلب	١٧ ٪
• اللزوجة	١٢-١٥ ثانية، فورد كاب رقم ٤،
• الثقل النوعي	١,٠٣
• سماكة الطبقة الجافة	١٠ مايكرون لكل طبقة.
• معدل الانتشار النظري*	١٧ م ^٢ /لتر، عند سماكة الطبقة الجافة ١٠ مايكرون. يعتمد معدل الانتشار على حسب درجة اللون ونسبة التخفيف.

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- أزل جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت والأتربة والغبار والأملاح وغيرها من الملوثات.
- ثم قم بصنفرة وتنعيم السطح وتنظيفه من آثار الصنفرة بالهواء المضغوط قبل الشروع في عملية الطلاء.

ظروف التطبيق:

- درجة الحرارة أثناء التطبيق يجب أن تكون أكثر من ٥°م.
- درجة حرارة السطح يجب أن تكون أكثر من درجة الندى ٣°م.
- يجب ألا تتجاوز الرطوبة النسبية المحيطة نسبة ٨٥٪.

نظام الطلاء:

- الجزيرة وود اليجانس ستاين.
- تطبيق دهانات الخشب ذات الأساس المائي فوقها.
- ملاحظة: يجب رج العبوة جيداً قبل الاستخدام.

التخفيف:

- المخفف: الماء العذب.
- نسبة التخفيف: حتى ٥٪ كحد أقصى.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة وود اليجانس ستاين
JS-11004

زمن الجفاف و إعادة الطلاء:

أزمة الجفاف:

تعتمد بشكل مباشر على الهواء في المحيط، ودرجة الحرارة، وسماكة الطبقة و عدد الطبقات و بذلك ستتأثر أزمة الجفاف طردياً مع هذه العوامل.

• درجة حرارة السطح ٢٥ م° / ٧٧°ف

• الرطوبة النسبية المحيطة ٥٠٪

• الجفاف السطحي (٥-١٠) دقائق .

• الجفاف الصلب (٢٠-٣٠) دقيقة .

• الجفاف التام ساعة واحدة.

• فترة إعادة الطلاء ، الحد الأدنى ٣٠ دقيقة.

• فترة إعادة الطلاء ، الحد الأعلى -----

ملاحظة : جميع النتائج السابقة الموضحة في الجدول مبنية على قياسات شريحة مطبقة قياسية السماكة و جيدة التهوية ولنظام دهان طبقة واحدة.
*السطح يجب أن يكون جافاً ونظيفاً وخالياً من الملوثات من أجل التطبيق.

التعبئة:

التعبئة: عبوة ١ لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

افترية الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥م°.

التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات الاستعمال والسلامة:

التنظيف: استخدم "الماء العذب" لتنظيف الأدوات في حال وجود البقع في مكان التطبيق.

الاستعمال: استعمل بحذر . حرك الدهان جيداً قبل الاستعمال.

الصحة والسلامة: الرجاء قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية الموجودة في مسودة بيانات المواد الأمانة MSDS لهذا المنتج في أثناء تطبيق الدهان. ويجب تجنب ملامسته للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يرتدي الفني ملابس واقية وقفازات ، كما يوصى باستخدام واقي للعين والجلد وكمامات واقية من استنشاق الأبخرة والرذاذ، ويجب حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

التهوية: عند استخدام الدهان في الأماكن المغلقة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء في أثناء التطبيق وخلال فترة جفاف الدهان. كما يجب استخدام كمامات واقية في أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيين.

تحذير: يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال، وكذلك يجب حفظه بعيداً عن أي مصادر للشرر والنار. لمزيد من المعلومات عن LEL و TLV المرجو قراءة "مسودة بيانات المواد الأمانة" MSDS .

سلامة البيئة : من أجل سلامة البيئة، يرجى عدم رمي بقايا الدهان والعبوات الفائضة واستغلالها لأي جهة تحتاج إليها لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.