



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة تايلكس
JK-13003

الوصف:

غراء سيراميك عالي الجودة، مكون من مركب واحد، معالج بالبوليمر وإضافات خاصة لزيادة قوة الإلتصاق والترابط مع الأسطح، مقاوم لإنزلاق البلاط والسيراميك على الأسطح الرأسية. يستخدم لتثبيت البلاط والسيراميك والموزاييك بكل أنواعها المخصصة للجدران والأرضيات للأسطح الداخلية والخارجية، كما يمكن استخدامه أيضاً لتثبيت البلاط من الإتجاه الأعلى إلى الأسفل دون استخدام أوتاد للفواصل.

الاستخدام:

يستخدم لتثبيت بلاط وسيراميك الجدران، والأرضيات، والموزاييك، وبلاط التبرازو للأرضيات، وهو مناسب لبلاط السيراميك المسامي وغير المسامي، ويمكن استخدامه على أنواع مختلفة من الأسطح مثل الأسطح الخرسانية الناعمة، والأسطح المليسة، والبلوك، والطوب خفيف الوزن.

الخصائص:

- تم تصنيع «الجزيرة تايلكس» من مواد خام مختارة بعناية ومواد حشو متدرجة بشكل جيد، وإضافات خاصة لتعزيز قابليتها للإلتصاق والإحتفاظ بالماء وتحسين أداء التشغيل.
- مقاوم لإنزلاق البلاط.
- قوة ترابط ممتازة مع الأسطح الخرسانية الناعمة والأسطح المليسة.
- صمم للإستخدام الداخلي والخارجي، ومناسب لأجواء الشرق الأوسط.
- مناسب للتطبيقات على الأسطح الرأسية والأفقية.
- سهولة عالية في الخلط.
- معدلات إنتاجية عالية.
- مقاومة عالية للماء.
- جاهز وسهل الإستخدام عند خلطه بالماء.

الشهادات:

- مطابق للمواصفات الأوروبية EN 12004 and ISO 13007as CITE
- مطابق للمواصفات الأمريكية ANSI 118.1

الخصائص الفيزيائية:

تم قياس هذه القيم التطبيقية في الظروف القياسية (٢٣ درجة مئوية ونسبة رطوبة ٥٠٪).

(According to EN 12004 and ISO 13007as CITE)

اللون:	أبيض ورمادي.
السماكة:	٣ - ١٠ مم
إضافة الماء :	٥,٥ - ٦,٥ لتر/ كيس ٢٠ كجم (٣٢,٥ - ٢٧,٥) ٪.
معدل التغطية :	٢ - ٣ كجم /م ² عند سماكة ١ مم (تختلف التغطية حسب طبيعة السطح).
الكثافة الجافة :	١,٤٠ كجم/ لتر.
صلاحية الإستخدام :	٣ ساعات.
زمن قابلية التثبيت :	٣٠ دقيقة (According to EN 1346)
مدة التعديل :	١٥ - ٢٠ دقيقة.
مقاومة الإنزلاق:	٠,٥≥ (According to EN 1308)
درجة حرارة التطبيق :	٥+ درجة مئوية.
قوة الشد والإلتصاق:	٠,٥ ≤ نيوتن/م ² (According to EN 1348)

تجهيز السطح:

- تأكد من قوة وترابط السطح، وأنه معالج بشكل جيد، وخالي من المواد العالقة، والزيوت والشحوم والطلاء والغبار.
- يتم ترطيب الأسطح قبل التطبيق، وخاصة في المناطق الحارة بإستثناء الأسطح الجبسية يجب أن تكون جافة تماماً.

الخلط:

- تخلط كل محتويات الكيس من «الجزيرة تايلكس» ٢٠ كجم بماء نظيف بمعدل من (٥,٥ - ٦,٥) لتر مع الاستمرار بالخلط لمدة ٣ دقائق باستخدام الخلاط الميكانيكي حتى يصبح الخليط متجانساً وخالياً من التكتلات.
- إترك الخليط لمدة ١٠-١٥ دقيقة، وبعد ذلك يعاد الخلط مرة أخرى.
- الآن أصبح الخليط جاهزاً للإستخدام.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة تايلكس
JK-13003

إرشادات التطبيق:

- ابدأ أولاً بتطبيق طبقة واحدة رقيقة من «الجزيرة تايلكس» على السطح باستخدام الحافة المسطحة من المسطرين، ومن ثم طيق السماكة المطلوبة على الجزء المراد تطبيقه مستخدماً الجانب المسنن من المسطرين.
- إستخدم المسطرين المسنن والمناسب لضمان تغطية البلاط بنسبة لا تقل عن 70٪ في الجزء الخلفي من بلاط الجدران أو للأماكن الداخلية ذات المرور خفيف الحركة، وبالنسبة للتطبيقات الخارجية التي تتعرض لمرور كثيف الحركة يجب أن تكون التغطية 100٪.
- تثبت البلاط خلال (10-20) دقيقة من تطبيق «الجزيرة تايلكس» واضغط بقوة على السطح لضمان قوة الإلتصاق والتغطية الجيدة.
- يمكن ملء الفواصل بمادة التروبية «الجزيرة جراوتكس» بعد 24 ساعة للجدران والأرضيات .
- يمكن السير بالأقدام على الأرضيات سيراً خفيفاً بعد (24) ساعة، ويكون جاهزاً للاستخدام بعد (14) يوماً.

أدوات التطبيق:

- مسطرين مسنن.

نظام التطبيق:

- «الجزيرة تايلكس».
- «الجزيرة جراوتكس».

تنظيف الأدوات:

- قم بتنظيف الأدوات بعد التطبيق فوراً بكمية وفيرة من الماء، في حين يمكن تنظيف الأسطح المطبقة بقطعة قماش مبللة.

التعبئة:

- كيس 20 كجم.

التخزين وفترة الصلاحية:

- 12 شهراً من تاريخ الإنتاج عند تخزينه في منطقة جافة وبعيدة عن أشعة الشمس في العبوة الأصلية.

إرشادات الاستعمال والسلامة:

- يجب إرتداء الملابس والنظارات الواقية وقفازات الحماية لليد وحماية الوجه.
- عند ملامسة المنتج للعين يجب غسلها مباشرة بكمية وفيرة من الماء النظيف واستشارة الطبيب المتخصص.
- يحفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
- ولبقية المعلومات، أطلب صحيفة بيانات السلامة للمنتج.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.