دهانات الجزيـرة
Jazeera Paints

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة رست برايمر
JA-11036

الوصف:
أساس مائي عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على بوليمير الأكريليك النقي، صمم خصيصاً كطبقة بطانة لكل من «الجزيرة ايرون رست» و «الجزيرة باتي رست».

الاستخدام:
يستخدم في التطبيقات الداخلية كطبقة بطانة متوسطة لكل من «الجزيرة ايرون رست» و «الجزيرة باتي رست» على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والطوب الفخاري. يتيح نظاماً متكاملاً قوي الالتصاق وعالي المتانة.

الخصائص:
- تغلغل مثالي بمسامات السطح.
- متانة عالية.
- مقاومة ممتازة للمياه والقلويات.
- مقاومة ممتازة للرطوبة.
- قوة التصاق ممتازة مع طبقة المعجون والطبقات التالية.
- سريع الجفاف و سهل التطبيق.

الخصائص الفيزيائية:

• المظهر	مطفي	
• اللـون	شفاف.	
• الثقل النوعي	١,٢	ASTM D1475
• اللـزوجة	٩٠ وحدة كربس	ASTM D562
• الحجم الصلب	٤٠ ٪	ASTM D2697
• سماكة الطبقة الجافة	٤٠ مايكرون.	
• معدل الانتشار النظري*	١٠ م٢/لتر .	
• الاستقرار للتجمد	اجتياز، ٣ دورات	ASTM D2243
• الاستقرار للحرارة	اجتياز ٣٠ يوماً @ ٥٠°م.	ASTM D1849

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:
- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخاليا من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل " الجزيرة ألتميت " أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس. «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:
١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٥. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٧. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

دهانات الجزيـرة
Jazeera Paints

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة رست برايمر
JA-11036

أدوات التطبيق:
- الـرول: الرول الناعم والمناسب.
- الفرشـاة: النوع المناسب .

المخفف:
لا يخفف.

نظام الطلاء:
- طلاء طبقة واحدة من «الجزيرة جرين برايم».
- طلاء طبقتين من «الجزيرة اكستريم».
- طلاء طبقتين من «الجزيرة رست برايمر».
- طلاء طبقتين من "الجزيرة ايرون رست" أو "الجزيرة باتي رست" أو كلاهما بحسب الشكل المطلوب (الرجوع إلى كتالوج المنتج).
- تطبيق "الجزيرة رست أكتيفيتر" بحسب الشكل المطلوب ويتم تشكيل التصميم بالفرشاة أو الاسفنج البحري أو القماش القطني (الرجوع إلى كتالوج المنتج).
- طلاء طبقتين من "الجزيرة رست كلير".

زمن الجفاف:

• الجفاف السطحي		٣٠ دقيقة.
• الجفاف الصلب	(الحد الأدنى)	ساعتان.
• الزمن الفاصل للطلاء	(الحد الأدنى)	٦ ساعات.
• الجفاف التام		٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م .

تنظيف الأدوات:
- الماء العذب.

التعبئة :
جالون بلاستيك ٣ لتر .

مدة التخزين :
فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:
- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا المقدرة على التحكّم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة, ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.