



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة باك كوت 6000  
JP-18001

**الوصف:**

دهان للعبوات عالي الجودة ذو أساس مذبي (فينول ايبوكسي) يجف بالحرارة.

**الاستخدام:**

يستخدم كدهان حماية لأسطح العبوات المعدنية من الداخل.

**الخصائص:**

- مرونة عالية ومقاومة ممتازة للصدم.
- التصاقية ممتازة.
- مقاومة جيدة جداً للمواد الكيميائية.
- مقاومة ممتازة لميثيل ايثيل الكيتون.

**الشهادات:**

اختبر في COT / بهولندا - حسب مواصفة FDA رقم: 21C.F.R. paragraph 175.300

**الخصائص الفيزيائية:**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| المظهر:                           | لامع.  |
| اللون:                            | أصفر و برتقالي شفاف.                         |
| الحجم الصلب:                      | ٦٠٪<br>ASTM D2697                            |
| اللزوجة:                          | ٩٧ وحدة كريس عند ٢٥ ° م ،<br>ASTM D562       |
| الثقل النوعي:                     | ١,١٧ ،<br>ASTM D1475                         |
| سماكة الطبقة الرطبة:              | ٢٥ مايكرون .                                 |
| سماكة الطبقة الجافة:              | ١٥ مايكرون .                                 |
| معدل الانتشار :                   | ٦٠ م / ٢ لتر عند سماكة طبقة جافة ١٠ مايكرون. |
| قيمة المواد العضوية المتطايرة:    | ٤٢٠ غرام / لتر.                              |
| اختبار الحك بميثيل ايثيل الكيتون: | < ١٠٠ DR                                     |

**غرض الاستخدام:**

- المكان:
  - القطع:
  - الاستخدام النهائي:
  - السطح:
  - طريقة الجفاف:
- داخلي  
خط انتاج العبوات.  
جوانب واغطية العبوات.  
معدني.  
بالفرن.

**تجهيز السطح:**

- ازالة البقايا الظاهرة كالزيوت والشحوم باستخدام منظف مناسب.

**التخفيف وطريقة التطبيق :**

- المخفف: الجزيرة ثر ٦٠٠.
- أدوات التطبيق: رولات طلاء الصفائح.
- نسبة التخفيف: جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

**معلومات التطبيق:**

- درجة حرارة التطبيق: ٢٥-٤٠ °م.
- اللزوجة عند التطبيق: حسب التوريد.

**ظروف الجفاف:**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| زمن التجفيف | درجة حرارة الحديد القصوى: ٢٠٠ °م |
| الحد الأدنى | الحد الأعلى                      |
| ١٠ دقائق    | ١٢ دقيقة                         |



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة باك كوت 6000  
JP-18001

**التعبئة :**

• التعبئة: برميل ٢٠٠ كج.

**التخزين وفترة الصلاحية:**

• فترة الصلاحية : ٦ أشهر عند درجة حرارة ٢٥°م.  
• التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

**إرشادات السلامة:**

استخدم «الجزيرة ثر ٦٠٠» لتنظيف الأدوات وفي حال وجود البقع في مكان التطبيق.

التنظيف:

**الصحة والسلامة:**

الرجاء قراءة وإتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك جميع الحقائق التحذيرية الموجودة في مسودة بيانات المواد الآمنة MSDS لهذا المنتج في أثناء تطبيق الدهان. ويجب تجنب ملامسته للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته. عند التطبيق باستخدام الرش يجب أن يرتدي الفني ملابس واقية وقفازات ، كما يوصى باستخدام واقي للعين والجلد وكمامات واقية من استنشاق الأبخرة والرذاذ، ويجب حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.

**التهوية:**

عند استخدام الدهان في الأماكن المغلقة، يجب استخدام مراوح لتحريك وتدوير الهواء في أثناء التطبيق وخلال فترة جفاف الدهان. كما يجب استخدام كمامات واقية في أثناء التطبيق من قبل جميع الفنيين.

**تحذير:**

يحتوي هذا المنتج على مواد قابلة للاشتعال، وكذلك يجب حفظه بعيداً عن أي مصادر للشعر والنار. لمزيد من المعلومات عن LEL و TLV المرجو قراءة "مسودة بيانات المواد الآمنة" MSDS .

**تنويه:**

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.