



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة تكتشر فاين
JA-25039

الوصف:

رشة نهائية عالية الجودة، تعتمد في تصنيعها على المستحضرات الأكريليكية، تتميز بمقاومتها الفائقة لـ مختلف الظروف الجوية المختلفة.

الاستخدام:

تستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري، لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص:

- تمنح الأسطح الحماية الخارجية الفائقة والمظهر الديكور.
- مقاومة للعوامل الجوية القاسية.
- مقاومة عالية للغسيل بالماء.
- متانة عالية.
- يمكن تشكيلها بتصميمات مختلفة سواء باستخدام الرول أو مسدس الرش.
- سهولة التطبيق والتشكيل.

الخصائص الفيزيائية:

• المظهر	مطفي.
• اللون	اللون الأبيض وبحسب مجموعة الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيرة.
• الثقل النوعي	١,٥٦
• اللزوجة	لزوجة عالية.
• الحجم الصلب	٥٢ ٪
• معدل الانتشار النظري*	(١,٥ - ١,٠) م ^٢ /كجم عند سماكة طبقة جافة ٣٠٠-٥٠٠ ميكرون.
• محتوى المواد العضوية المتطايرة	٥١ جرام / لتر .

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس .
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخال من الثقوب والحفر والتفتتات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "الجزيرة ألتيمت" أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس.
- «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥م°، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلووية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

أدوات التطبيق:

مسدس الرش الهوائي: حجم الفوهة المقترح : المتوسطة ٦ مم .



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة تكتشر فاين
JA-25039

المخفف المقترح:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

(٣ - ٥) % بالحجم، في التطبيقات باستخدام مسدس الرش الهوائي.

(١ - ٣) % بالحجم، في التطبيقات باستخدام الرول.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الإستخدام.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من الأساس " الجزيرة روبال برايم" حسب لون "الجزيرة تكتشر فاين" وتركه حتى يجف.
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة تكتشر فاين".

زمن الجفاف:

الجفاف السطحي
ساعتان (يعتمد على السماكة).
الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية: (الحد الأدنى) ٢٤ ساعة (عند الرغبة).

(الحد الأعلى) غير محدد.

٧ أيام.

الجفاف التام
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة:

برميل ٢٥ كجم.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.

التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفائات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.