

مواصفات المنتج الفنية الجزيرة جرين سلك فلكسى

دهان نهائي مائي حريري مرن عالي المتانة، يعتمد في تصنيعه على الراتنجات الأكريليكية النقية عالية الجودة، يتمتع بقوة التصاقية عالية مع مختلف أنواع الأسطح وخواص استثنائية لَّتغطِّية عيوبٌ الأسقف ُّوكذلك مقاومة عاَّلية للكربنة والقدرة على تجسير التشققات.

يستخدم في التطبيقات الداخلية والخارجية للأسطح الخرسانية والحديدية والحديد المجلفن والألمونيوم والبلاستيك والبولي ايثيلين وجميع أسطح PVC عندما تتطلب خواص استثنائية في تغطية العيوب وتجسير التشققات في المراكز التجارية والمواقف والمستودعات والقاعات الكبرى والصالات الرياضية والنازل العصرية.

الخصائص:

- قدرة ممتازة على تغطية عيوب الأسقف.
- ذاتي الأساس يطبق مباشرة على الأسقف.
- قوة التصاق فائقة مع العديد من الأسطح.
- مقاومة ممتازة للميكروبات (البكتريا والفطريات).
 - مقاومة عالية للكربنة.
 - نعومة واستوائية فائقتين.
 - مرونة عالية.
 - قدرة عالية على تجسير التشققات.
 - مقاومة لانتشار اللهب.
 - متانة فائقة.
- انعكاس فائق لأشعة الشمس (للألوان الفاتحة واللون الأبيض).
 - متوافق مع معيار MPI رقم ١٥٥.

الخصائص الفيزيائية:

	حريري.	• المظهر:
	أبيض وأسود والوان أخرى محدودة.	• اللون:
ASTM D1475	.1,17	• الثقل النوعي:
ASTM D562	۱۰۵ وحدة كربس	• اللزوجة:
ASTM D2697	%PP	• الحجم الصلب:
	(۳۰ - ۵۰) مایکرون لکل طبقة.	• سماكة الطبقة الجافة:
	٦,٦ - ١١ م ً/لتر	• معدل الانتشار النظري:
		الدختيارات

			الاختبارات.
	ASTM D2369, D3960	۲۲٫۸ جرام / لتر.	• قيمة المواد العضوية المتطايرة
		متوافق مع المعيار رقم ١٥٥.	MPI •
مختبرات ويمبي - دبي	ASTM D4541	۱٫٤۷ نیوتن/مم۲	• اختبار الالتصاقية:
مختبرات ويمبي - دبي	ASTM D2805	%9Λ,Λ Ι	• اختبار التغطية:
مختبرات ويمبي - دبي	ASTM D3450	اجتياز	• اختبار التنظيف:
مختبرات ويمبي - دبي	ASTM D2486	اجتياز	• مقاومة الحك:
مختبرات اكسوفا	ASTM E84	اجتياز	• مقاومة انتشار اللهب:
AM Solutions - بولندا	JIS Z 2801:2010	اجتياز	• مقاومة البكتريا:
AM Solutions - بولندا	BS 3900:PART G6	اجتياز	• مقاومة الفطريات:
الولايات المتحدة الأمريكية Intertek	LEED Requirements-Ver.4	اجتياز	• اختبار انبعاث VOC بعد التطبيق

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف الحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر أيجب التأكد-عند الشراء-من كمَّية الدهان المناسبة للأسطح الراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- الأسطح الخرسانية:
- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
 - يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
 - يجب أن يكون السطح صلباً وخال من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيرة ألتميت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "الجزيرة ايبوكسي كراك فيلر ٤٠٠" قبل البدء في دهان الأساس. (استشر قسم الدعم الفني)

. الأسطح المختلفة:

- أزالة جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت والأتربة والغبار والأملاح وغيرها من الملوثات.
 - يتم صنفرة وتنّعيم السطح وتنظيفُه من آثارٌ الصّنفُرة قبلُ الشّروّع في عُملية الطّلّاء.ُ صفحة : ١ / ٣

إصدار: ٥/٤٢٠٦



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة جرين سلك فلكسي JA-16055

إرشادات التطبيق:

 $\bar{\Lambda}$. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن \circ م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن Λ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن V٠٪.

 $^{\circ}$ المطح (pH=۹). عبد أن لا تتجاوز قلوية السطح

٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.

٤. يمكن إضافة كمية كافية من الماء العذب للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.

٥. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.

٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

٧. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:

• الرش الهوائي:

• الرول:

- الرول الناعم (النوع الموصى به: **ديكور ناردين ۲۰۰۹**-كود: ۱۰۹۳).

• **الفرشاة:** النوع والناسب.

المخفف المقترح:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

(١٠-٠)٪ بالحجم، للرش اللاهوائي.

(١٥-١٥)٪ بالحجم، للرش الهوائي.

(١٥-١٠)٪ بالحجم، للرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

نظام الطلاء:

• طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين سلك فلكسى" مباشرة على السطح.

زمن الجفاف:

۳۰ دقیقة.

• الجفاف السطحي • الجفاف الصلب

الجفاف الصلب " ع ساعات.

الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) Λ ساعات.

الجُفاف التام ۷ أيام.
التائج السابقة بموجب D5895 ASTM مند درجة حرارة ۲۵°م.

تنظيف الأدوات:

للاء العذب.

التعبئة:

جالون **٦٥, ٣** لتر.

برميل ١٦,٢ لتر (بيس قابل للتلوين)

برميل ۱۸ لتر.

صفحة : ٢ / ٣



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة جرين سلك فلكسي JA-16055

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.

التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- · يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير. ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

ننويه:

صويت. وفق علمنار البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر , وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفي لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

على المنطقة على التحكّم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه الستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة, ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. السؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.

صفحة : ٣ / ٣