

مواصفات المنتج الفنية الجزيره جلوري مت JA-15059

الوصف:

دهان مائي نهائى مطفي عالي الجودة، مبني على بوليمر الأكريليك الخاص، صمم ليمنح خواص استثنائية في التغطية والإستوائية وخواص تطبيق فائقة.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والطوب الفخاري، حيثما يتطلب المظهر الراقى في القصور والفنادق والمطارات والمستشفيات والمدارس والمنازل ... إلخ.

الخصائص:

- قابلية جيدة للغسيل.
- قدرة تغطية فريدة.
- ثباتية ممتازة للألوان.
- نعومة واستوائية ممتازة.
- سهولة التطبيق بدون تناثر.
- منانة ممتازة وقومة التصاق فائقة.
- مقاومة فائقة للماء والقلويات.
- مقاوم للبكتيريا داخل العبوة.
- تركيبة خالية من الفومالدھيد والأمونيا و APEO.
- محتوى منخفض من المواد العضوية المتطايرة ورائحة منخفضة.
- تحسين جودة الهواء الداخلي.

الخصائص الفيزيائية:

ASTM D1475	1.٥	مطفي.	الظهور:
ASTM D562	١٠٥	حسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيره.	اللون
ASTM D2697	٣٦٪ ± ٢٪	وحدة كريس	الثقل النوعي
	(٤٠) مايكرون لكل طبقة.	الحجم الصلب	الزوجة
	٩ مٌ²/تر.	سماكة الطبقة الجافة	الطبقة الجافة
		معدل الانتشار النظري	متوسط الانتشار النظري

الاختبارات:

الامارات العربية المتحدة METS	LEED Requirements-Ver.4	احتياز	اختبار ابعاد VOC بعد التطبيق
الامارات العربية المتحدة METS	ISO 11890-2:2020	٦,٧ جرام / لتر	محتوى المواد العضوية المتطايرة
الامارات العربية المتحدة METS	ASTM D870-15	احتياز	مقاومة الماء
الامارات العربية المتحدة METS	ASTM D2243	تقييم ١٠	الثباتية
الامارات العربية المتحدة METS	ASTM D4541-09	٢٦ ميجا باسكال	اللتاصقية
الامارات العربية المتحدة METS	ASTM D1308	احتياز	مقاومة القلويات
الامارات العربية المتحدة METS	ASTM D2805-11	٠,٩٥	التغطية
الامارات العربية المتحدة METS	ASTM D2794-93	احتياز وزن اكجم / ارتفاع ٢٥ سم	مقاومة الصدم
الامارات العربية المتحدة METS	ASTM D4828-94	احتياز	مقاومة الغسيل

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكه الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر.
(تجنب الهدر يجب التأكد عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاوها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخلال من الثقوب والحرف والنقوش وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزواائد والأبريق والغيار والشحوم والزيوت والأملام والعفن.
- معالجة التشققات والحرفر الصغيرة بمادة ملائمة مثل "الجزيره ألتيميت" أو "الجزيره يونيک فيلر" أو "الجزيره ايبووكسي كراك فيلر ٤٠٠" قبل البدء في دهان الأساس «استشر قسم الدعم الفني».
- عند وجود تعرجات كبيرة في السطح، يجب تسويتها باستخدام "الجزيره ماتريكس".



**مواصفات المنتج الفنية
الجزيره جلوري مت
JA-15059**

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥٠°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من الماء العذب للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم طلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٧. ينبغي توفير التهوية الكافية أثناء التطبيق والجفاف.

أدوات التطبيق:

- الرش اللاهوائي:
 - حجم الفوهه: (١٥-١٩mm) بوصة.
 - الضغط عند الفوهه: (١٠٠) ميجاباسكال (Mpa).
 - زاوية الرش: (٤٠-٦٠)°.
- الرش الهوائي:
 - حجم الفوهه المقترن: (١.٥-١.٨) mm.
- الروول:
 - الروول الناعم
 - النوع المناسب.
- الفرشاة:

المخلف المقترن:
الماء العذب.

نسبة التخفيف:

- (١٠ - ١٤٪) بالحجم للرش اللاهوائي .
(١٥ - ٢٥٪) بالحجم للرش الهوائي .
(١٤ - ١٥٪) بالحجم الروول والفرشاة .
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيره جرين بريم" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيره حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف تماماً.
- طلاء طبقتين من "الجزيره جرين بوتي".
- طلاء طبقتين من "الجزيره جلوري مت".

זמן الجفاف:

- الجفاف السطحي ٣ دققيقة.
- الجفاف الصلب ٤ ساعات.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٨ ساعات . (الحد الأعلى) خلال ٨ ساعة . ٧ أيام.
- الجفاف التام النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٣٥°C.

تنظيف الأدوات:
الماء العذب.

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرية جلوري مت
JA-15059

التعينة:

جالون: أساس ٣ لترات (بيس يلون عن طريق آلة التلوين).
برميل: أساس ١٦,٣ لتر (بيس يلون عن طريق آلة التلوين).

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٤٤ شهراً عند درجة حرارة ٣٥°C.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفارغة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنوية:

وفق علمتنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحميل أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغایر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرية فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا يوجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمفى من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماشى مع جودة الجزيرية، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسئولية ، إن وجدت، تقصر على استبدال المنتجات.