



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة سلك تكس
JA-26002

الوصف:

دهان نهائي ريع لامع ذاتي الأساس عالي الجودة بمظهر رشة ناعمة، يعتمد في تصنيعه على مستحلب الأكريليك، يتميز بالرونة والقدرة على تجسير وإخفاء التشققات وكذلك المتانة الفائقة ومقاومة الظروف الجوية، يضي على الواجهات مظهراً زخرفياً جميلاً بتشكيلات متنوعة يمكن تصميمها بالرول.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص:

- رشة ذاتية الأساس.
- متانة ممتازة ومقاومة فائقة للظروف الجوية.
- مرونة عالية وقوة التصاق ممتازة.
- قدرة على تجسير التشققات وإخفاء التشققات العنكبوتية.
- مقاومة ممتازة للماء.
- قابلية فائقة للغسيل.
- مقاومة جيدة جداً للغبار والأوساخ.
- سهولة التطبيق وإمكانية التشكيل بنماذج مختلفة.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	اللون	الثقل النوعي	اللزوجة	الحجم الصلب	معدل الانتشار النظري*
رشة ناعمة ريع لمعة.	اللون الأبيض وبحسب مجموعة الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيرة.	١,٢٥	١٢٥	٣٨ ٪	(١,٩ - ٣,٨) م ^٢ / لتر.
		ASTM D 2196			
			ASTM D562		
				ASTM D2697	

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (تجنب الهدر يجب التأكد عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخال من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "الجزيرة ألتيمت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "الجزيرة إيبوكسي كراك فيلر ٤٠٠" قبل البدء في دهان الأساس «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- تجنب التطبيق في الطقس العاصف والمطر وعند درجات الحرارة المرتفعة، وكذلك تحت أشعة الشمس المباشرة.

أدوات التطبيق:

الرول الإسفنجي بمسامات مناسبة حسب الشكل المطلوب.
الرول الناعم.

المخفف المقترح:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

للتطبيق بالرول الإسفنجي (١ - ٤) ٪ بالحجم.
للتطبيق بالرول الناعم حتى ٥٠ ٪ بالحجم.
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة سلك تكس
JA-26002

نظام الطلاء:

- الأساس:
- ذاتي الاساس ، وعند الحاجة طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة رويال برايم" حسب لون "الجزيرة سلك تكس" وتركه حتى يجف تماماً.
- الطبقة النهائية:
- لمظهر الرشة الديكوري : طلاء طبقة أو طبقتين من "الجزيرة سلك تكس" باستخدام الرول الاسفنجي.
- للمظهر السادة: طلاء طبقة أو طبقتين من "الجزيرة سلك تكس" باستخدام الرول الناعم.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي (يعتمد على السماكة)
- الجفاف الصلب ٢٤ ساعة.
- الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة:

اللون الأبيض: برميل ١٨ لتر.
بيس قابل للتلوين ١٦,٢ لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرفته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفاتضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفائيات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة لأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.