



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة جرين بوتني JA-13019

الوصف:

معجون مائي عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على أكريليك كوبوليمير. صمم لتسوية وتنعيم الأسطح.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والأسمنتية والخشبية والطوب الفخاري، ويعطي بعد الصنفرة سطحاً ناعماً.

الخصائص:

- تعينة ممتازة للمسامات.
- قوة التصاق فائقة مع السطح والطبقات التالية.
- سهولة التطبيق والصنفرة.
- محتوى منخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة، ورائحة شبه معدومة.
- خالي من الفورمالدهيد والأمونيا وAPEO.

الشهادات:

- مطابق للمواصفات القياسية السعودية رقم 2002/1251.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	مطفي		
اللون	أبيض.		
الثقل النوعي	١,٧٠	ASTM D1475	
اللزوجة	٩ × ١٠٠ mPas		
الحجم الصلب	٥٠ ٪	ASTM D2697	
سماكة الطبقة الجافة	١٠٠ مايكرون.		
معدل الانتشار النظري*	٣ م ^٢ /كجم عند سماكة طبقة جافة ١٠٠ مايكرون.		

الاختبارات:

قيمة المواد العضوية المتطايرة	٠	المواصفة 24 EPA	الولايات المتحدة الأمريكية intertek
اختبار انبعاث VOC بعد التطبيق	اجتياز	ISO 11890 - 2:2013	مختبرات ويمبي - الامارات العربية المتحدة
MPI	مطابق لمعيار MPI رقم 4.	ASTM D2369	الامارات العربية المتحدة METS
مقاومة الماء	اجتياز	LEED Requirements-Ver.4	الامارات العربية المتحدة METS
مقاومة القلويات	اجتياز	ASTM D870	مختبرات ويمبي - الامارات العربية المتحدة
مقاومة الأملاح	اجتياز	ASTM D1308	مختبرات ويمبي - الامارات العربية المتحدة
مقاومة المواد الكيميائية	اجتياز	ASTM D1308	مختبرات ويمبي - الامارات العربية المتحدة

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة , وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- للأسطح الدهونة مسبقاً يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة.
- يجب أن يكون السطح متماسك وخالي من الثقوب والحفر والتفتت وأي مناطق هشة.
- يجب إزالة جميع الزوائد الموجودة والتأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل " الجزيرة ألتميت " أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «الجزيرة ايبوكسي كراك فيلر ٤٠٠» قبل البدء في دهان الأساس. «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح « ٩ ».
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة جرين بوتني
JA-13019

المخفف المقترح:

لا يحتاج

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى الجفاف.
- طلاء طبقتين من المعجون " الجزيرة جرين بوتني".
- تطبيق أي من الدهانات النهائية الإنشائية الداخلية من دهانات الجزيرة.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي
 - الجفاف الصلب
 - الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى)
 - الجفاف التام (الحد الأعلى)
- ٣٠ دقيقة.
ساعتان.
ساعتان.
خلال ٤٨ ساعة.
٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الادوات:

الماء العذب .

التعبئة :

برميل ٢٥ كجم .

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش..
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاً بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.