



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة فانتازي
JA-36001

الوصف:

دهان ديكوري عالي الجودة بطيء الجفاف، يعتمد في تصنيعه على مستحضرات من الراتنجات المعدلة، يتميز بالمتانة العالية والمظهر الرائع الاستثنائي.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والطوب الفخاري في المنازل والفنادق وقاعات الاحتفالات.

الخصائص:

- يضيف على الأماكن تأثيراً ديكورياً مميزاً.
- يتيح زمن جفاف كافي لتنفيذ التشكيل المطلوب.
- قوة التصاق ممتازة ومتانة عالية.
- مجال واسع من الألوان.

الخصائص الفيزيائية:

	المظهر	نصف لامع .
	اللون	حسب كتالوج ألوان دهانات الجزيرة.
ASTM D1475	الثقل النوعي	٠,٩
ASTM D562	لللزوجة	٨٤ وحدة كريس
ASTM D2697	الحجم الصلب	٣٠٪
	سماكة الطبقة الجافة	سماكة الطبقة تختلف بحسب طريقة التطبيق.
	معدل الانتشار النظري*	يعتمد على شكل التطبيق الديكوري المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح
	نقطة الوميض	٥٣٩م.

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد- عند الشراء- من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح الدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيرة ألتميت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "الجزيرة ايبوكسي كراك فيلر ٤٠٠" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تغليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من مخفف "الجزيرة ثير ٥٠٤" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٧. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:

- الفرشاة: النوع الجيد المناسب.
- الروول: الروول الصوفي الناعم.
- أي أداة أخرى تحقق تنفيذ الشكل الديكوري المطلوب.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة فانتازي
JA-36001

المخفف:

"الجزيرة نير ٥٠٤".

نسبة التخفيف:

• (١٥-١٠) ٪ بالحجم، وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التطبيق.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوت".
- طلاء طبقتين من "جزيتال سيمي جلوس" وتركه حتى يجف تماماً.
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة فانتازي".
- يتم تشكيل التصميم الديكوري المطلوب خلال فترة الجفاف السطحي.

زمن الجفاف:

الجفاف السطحي ٣ ساعات .
الجفاف الصلب ١٢ ساعة.
الجفاف التام ٧ أيام.
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

تنظيف الأدوات:

"الجزيرة نير ٥٠٤".

التعبئة:

عبوة ١ لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.