



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة شامواه
JA-16008

الوصف:

دهان مائي ديكوري عالي الجودة يعتمد في تصنيعه على مزيج فريد من مستحلب الأكريليك والأصباغ ذات التأثير الخاص، مما يمنح لمسة نهائية أنيقة وجذابة.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية للقصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ومداخل البيوت الفخمة ..إلخ .

الخصائص:

- إمكانية التصميم بأشكال متعددة.
- مظهر معدني جميل.
- قوة التصاق ممتازة ومتانة عالية .
- قابلية جيدة للغسيل.
- ثباتية ممتازة للألوان.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	لمعة خفيفة.
اللون	حسب ألوان كتالوج "الجزيرة شامواه".
الثقل النوعي	١,٠٧
اللزوجة	٣٠
الحجم الصلب	٢٧,٢٠ ٪
سماكة الطبقة الجافة	٩٠ مايكرون لكل طبقة.
معدل الانتشار النظري*	٣م ^٢ /لتر.

الاختبارات:

الاستقرار للتجمد	اجتياز	ASTM D2243
الاستقرار للحرارة	اجتياز	ASTM D2243
مقاومة الكيماويات	اجتياز (المنظفات المنزلية)	ASTM D1308
مقاومة الماء	اجتياز	ASTM D870

(لتجنب الهدر ، يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للسطوح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح الدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والتآكل وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيرة ألتيميت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "الجزيرة ايبوكسي كراك فيلر ٤٠٠" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٥. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٦. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:

- الرول: الرول الصوفي الناعم.
- سكين المعجون: نوع خاص.
- المسطرين المعدني.
- الإسفنج البحري الطبيعي.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة شامواه
JA-16008

المخفف المقترح:
لا يخفف.

نسبة التخفيف:
جاهز للاستخدام.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوتي".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة سلك ديكو برايمر" حسب لون "الجزيرة شامواه" ويترك ليالجف.
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة شامواه" بالبرول و يترك مدة ٤-٦ ساعات حتى الجفاف.
- طلاء طبقة ثانية من "الجزيرة شامواه" بواسطة سكين المعجون الخاصة أو المسطرين لتنفيذ التصميم المطلوب.
- يجب تنفيذ التصميم المطلوب خلال فترة لا تتجاوز ١٠ دقائق .
- * طريقة تطبيق أخرى:
- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوتي" ويترك ليالجف جفافاً تاماً .
- طلاء طبقة أو طبقتين من "الجزيرة سلك ديكو برايمر" حسب اللون المحدد في كتالوج الجزيرة شامواه ويترك ليالجف جفافاً تاماً.
- يطبق "الجزيرة شامواه " :
- اللون الأول بالإسفنجة البحري
- اللون الثاني الإسفنجة البحري
- اللون الثالث الإسفنجة البحري.
- يتم اللمس بنعومة على كل الألوان بالإسفنجة العادي للسطح لإعطاء نعومة للسطح كاملاً.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: (١٥-٢٠) دقيقة.
- لطلاء الطبقة التالية: ٤ - ٦ ساعات.
- الجفاف الصلب: ٢٤ ساعة.
- الجفاف التام: ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

تنظيف الأدوات:
الماء العذب.

التعبئة:

جالون أمريكي ٣, ٦٥ لتر .
عبوة ٩, ٠ لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة شامواه
JA-16008

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.