



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة ألتيمت  
JA-12005

**الوصف:**

مادة مائلة خفيفة الوزن سهلة التطبيق تعتمد في تصنيعها على المستحلبات المبتكرة. مصممة خصيصاً لملء التشققات والحفر الصغيرة حتى عمق ٢سم و عرض ٢ سم دون حدوث أي انكماشات أو تشققات وتطبق مرة واحدة فقط.

**الاستخدام:**

يستخدم لمعالجة التشققات والحفر الصغيرة حتى عمق ٢سم و عرض ٢ سم على الأسطح الخرسانية واللباسة والأسطح الجبسية والطوب الفخاري.

**الخصائص:**

- يمكن تطبيق الدهانات ذات الأساس المذيبي والمائي عليه.
- يطبق مرة واحدة ولا يحتاج إلى أكثر من طبقة للملء.
- لا يحتاج إلى صنفرة.
- يعطي سطحاً ناعماً.
- مقاومة عالية للانكماش.
- مقاوم للتشقق.
- لا يحدث به تسيل حتى وإن استخدم في الأسقف.

**الخصائص الفيزيائية:**

المظهر:	عجينة خفيفة الوزن.
اللون:	أبيض.
الرائحة:	منخفضه جداً.
الثقل النوعي:	٠,٣٨ .ASTM D1475
حجم المواد الصلبة:	٧٠٪ .ASTM D2697

**الاختبارات:**

استقرار الحرارة والبرودة :	اجتياز ٣ دورات	.ASTM D2243
الانكماش:	صفر.	
مقاومة التشققات:	ممتازة.	
مجال الملء:	للتشققات حتى عرض ٢ سم و عمق ٢سم.	

**تجهيز السطح:**

جميع السطوح يجب أن تكون جافة ونظيفة وخالية من أي ملوثات.

**إرشادات التطبيق:**

- إعداد السطح وتحضيره بإزالة كافة الأجزاء الهشة وتنظيفه من الغبار والأتربة وآثار الشحوم والزيوت والأوساخ تماماً من موضع التشقق.
- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪ وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب التقليب جيداً قبل الاستخدام.
- إملأ التشققات والحفر باستخدام سكين المعجون.
- لا بد من تطبيق الدهانات لحماية المنتج من الماء والأمطار قبل ٧٢ ساعة وذلك عند الاستخدام في التطبيقات الخارجية .
- لا يستخدم كمعجون تسوية للمساحات الكبيرة ولا لملء الفواصل.

**أدوات التطبيق:**

- سكين المعجون.

**المخفف المقترح:**

لا يخفف .

**نسبة التخفيف:**

- جاهز للاستخدام .



مواصفات المنتج الفنية  
الجزيرة ألتيمنت  
JA-12005

**نظام الطلاء:**

- يتم تطبيق طبقة واحدة من " الجزيرة ألتيمنت" لملء التشققات والحفر الصغيرة حتى عمق ٢سم و عرض ٢ سم.
- يتم تطبيق أغلب الدهانات ذات الأساس المذيبي والمائي عليه.

**زمن الجفاف:**

- الجفاف السطحي (٣-٤) ساعات
- الجفاف الصلب ٤٨ - ٧٢ ساعة
- الزمن الفاصل للطلاء ٤٨ - ٧٢ ساعة
- الجفاف التام ٢٤ ساعة

يعتمد زمن الجفاف على سماكة التطبيق.  
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٣٠م.

**تنظيف الادوات:**

بالماء العذب.

**التعبئة :**

عبوة ٠,٦ لتر.  
عبوة ١ لتر.

**التخزين وفترة الصلاحية:**

الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥م.  
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

**إرشادات السلامة:**

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش..
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.  
ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

**تنويه:**

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.  
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.