



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة جرين سلك
JA-16048

الوصف:

دهان مائي نهائي ربع لامع عالي الجودة، مبني على بوليمير الأكريليك النقي، صمم ليمنح خواص استثنائية في التغطية والإستوائية، يحافظ على جودة الهواء الداخلي نظراً لمحتواه المنخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والأسمنتية والجبسية والطوب الفخاري في الممرات والمطاعم وقاعات المناسبات والأندية الرياضية وصالات الاستقبال والمكاتب.

الخصائص:

- تغطية استثنائية.
- ثباتية ممتازة للألوان واللمعة.
- نعومة وإستوائية فائقة.
- سهولة التطبيق بدون تناثر.
- قوة التصاق ممتازة.
- مقاوم للبكتريا داخل العبوة.
- محتوى منخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة، ورائحة شبه معدومة.
- تركيبة خالية من الفورمالدهيد والأمونيا وAPEO.
- قابلية عالية للغسيل.

الشهادات:

- مطابق للمواصفات القياسية السعودية SASO GSO 2582:2022.

الخصائص الفيزيائية:

| | | |
|------------|-----------------------|---|
| | المظهر: | حريري ربع لامع. |
| | اللون: | أبيض وبحسب الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيرة. |
| ASTM D1475 | الثقل النوعي: | ١,٣٠. |
| ASTM D562 | اللزوجة: | ١٠٠ وحدة كريس |
| ASTM D2697 | الحجم الصلب: | ٤٠ ± ٢٪ |
| | سماكة الطبقة الجافة: | (٣٠ - ٥٠) مايكرون لكل طبقة. |
| | معدل الانتشار النظري: | ٨ - ١٣,٣٣ م ^٢ /لتر. |

الاختبارات:

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| | MPI | متوافق مع المعيار رقم ٥٢. |
| | اختبار الالتصاقية: | ٣,٢٤ نيوتن/مم ^٢ |
| | مقاومة الحك: | اجتياز ٢٠٠٠٠ دورة |
| | اختبار الانسيابية والاستوائية: | ٨ |
| | اختبار التغطية: | ٩٦,٧٪ |
| | اختبار التنظيف: | اجتياز |
| | اختبار الصدم: | لا يوجد تشقق |
| | قيمة المواد العضوية المتطايرة: | > ١٠ جرام/لتر |
| | اختبار انبعاث VOC بعد التطبيق: | اجتياز |
| | | متوافق مع المعيار رقم ٥٢. |
| مختبرات ويمبي - الإمارات العربية المتحدة | ASTM D7234 | ٣,٢٤ نيوتن/مم ^٢ |
| مختبرات ويمبي - الإمارات العربية المتحدة | DIN 53778-2:1983 | اجتياز ٢٠٠٠٠ دورة |
| مختبرات ويمبي - الإمارات العربية المتحدة | ASTM D7073 | ٨ |
| مختبرات ويمبي - الإمارات العربية المتحدة | ASTM D2805 | ٩٦,٧٪ |
| مختبرات ويمبي - الإمارات العربية المتحدة | ASTM D4828 | اجتياز |
| مختبرات ويمبي - الإمارات العربية المتحدة | ASTM D2794 | لا يوجد تشقق |
| الإمارات العربية المتحدة - مختبرات METS | ASTM D2369/SCAQMD Rule 1113 | > ١٠ جرام/لتر |
| الإمارات العربية المتحدة - مختبرات METS | LEED Requirements-Ver.4 | اجتياز |

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر. (لتجنب الهدر يجب التأكد عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح الدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالٍ من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل "الجزيرة ألتيميت" أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «الجزيرة ايبوكسي كراك فيلر ٤٠٠» قبل البدء في دهان الأساس «استشر قسم الدعم الفني»
- عند وجود تعرجات كبيرة في السطح، يجب تسويتها باستخدام "الجزيرة ماتريكس".

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة جرين سلك
JA-16048

إرشادات التطبيق:

1. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
2. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
3. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
4. يمكن إضافة كمية كافية من الماء العذب للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
5. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
6. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
7. ينبغي توفير التهوية الكافية أثناء التطبيق والجفاف.

أدوات التطبيق:

الرش اللاهوائي:

- حجم الفوهة: (١٥-٠٠١٩) بوصة.

- الضغط عند الفوهة: (١٥) ميجاباسكال-(٢١٠٠) psi.

- زاوية الرش: (٤٠-٦٠)°.

الرش الهوائي:

- حجم الفوهة المقترح: (١.٨-١.٥) مم.

الرول:

- الرول الناعم

الفرشاة:

(النوع الموصى به: ديكور ناردين ٨٠٠٩-كود: ١٠٩٣).

(النوع المناسب).

المخفف المقترح:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

(١٠٠٠)٪: بالحجم، للرش اللاهوائي .

(٢٥-١٥)٪: بالحجم، للرش الهوائي.

(١٥-١٠)٪: بالحجم، الرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة جرين برايم" أو أي أساس مناسب من دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح.
- طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين بوتي".
- طلاء طبقتين من "الجزيرة جرين سلك".

زمن الجفاف:

• الجفاف السطحي ٣٠ دقيقة.

• الجفاف الصلب ٤ ساعات.

• الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ٨ ساعات.

• الجفاف التام ٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة:

عبوة ١ لتر.

جالون ٣,٦٥ لتر.

برميل ١٨ لتر.

بيس : ٩,٠ لتر - ٣ لتر - ١٦,٢ لتر (بيس يلون بواسطة آلة التلوين).



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة جرين سلك
JA-16048

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٢٤ شهر عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرفته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.