



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة يونيك فيلر
JI-62008

الوصف:

مادة مائلة إيبوكسية خفيفة الوزن لملء التشققات والفواصل الرأسية والأفقية العميقة التي تصل إلى عرض ٤ سم وعمق ٨ سم، صمم بتكنولوجيا خاصة تمنع الانكماش والتسييل.

الاستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية والخارجية لمعالجة التشققات الكبيرة للأسطح الخرسانية والاسمنتية الرأسية والأفقية مثل الأعمدة والجدران وأسقف المباني والمرافق.

الخصائص:

- ملء التشققات الكبيرة والحفر والفواصل.
- مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية والمياه .
- مقاومة فائقة للانكماش.
- مقاومة فائقة للتسييل .
- سهل التطبيق.
- قابل للصنفرة ليعطي سطحاً ناعماً.
- محتوى منخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة

الخصائص الفيزيائية:

• المظهر:	عجينة خفيفة الوزن.
• اللون:	أبيض ورمادي فاتح.
• الثقل النوعي:	٠,٤٨ للمزيج
• حجم المواد الصلبة:	١٠٠٪ بالحجم.
• مجال الملء:	للتشققات التي تصل إلى ٤ سم عرضاً و ٨ سم عمقاً.

الاختبارات:

قيمة المواد العضوية المتطايرة	> ١ جرام/لتر	ASTM D2369-24 / SCAQMD RULE 1113	مختبرات METS - الإمارات العربية المتحدة
-------------------------------	--------------	----------------------------------	---

تجهيز السطح:

- إعداد السطح وتحضيره بإزالة كافة الأجزاء الهشة وتنظيفه من الغبار والأتربة وآثار الشحوم والزيوت والأوساخ تماماً من موضع التشقق

إرشادات التطبيق:

- يجب تقليب الدهان والمصلب ومزجهما بالنسبة الصحيحة المقترحة وبشكل جيد حتى يصبح المزيج متجانساً.
- يجب استخدام المزيج المعد للطلاء خلال فترة الصلاحية المقترحة.
- يتم ملء التشققات والحفر باستخدام سكين المعجون.
- للتطبيقات الخارجية: يجب تطبيق الدهانات النهائية خلال ٧٢ ساعة من تطبيق الجزيرة يونيك فيلر.

ظروف التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.

نسبة المزج:

نسبة المزج: بالحجم	الأساس	:	المصلب
	٢,٦٧		١

فترة صلاحية المزيج :

- درجة الحرارة ٢٥°م ٣٥°م
- فترة الصلاحية ٣٨ دقيقة ٢٦ دقيقة

أدوات التطبيق:

- سكين المعجون.

المخفف:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة يونيك فيلر
JI-62008

نظام الطلاء:

- تطبيق "الجزيرة يونيك فيلر" لملء التشققات الكبيرة أو الفواصل بشكل جيد.
- تطبيق اي من الدهانات الايبوكسية أو المذيبية أو المائية النهائية.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي
- الجفاف الصلب
- زمن اللازم لطلاء الطبقات التالية (يعتمد على سماكة التطبيق)
- الجفاف التام
- الناتج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

ساعتان
٦-٤ ساعات
٢٤ ساعة

تنظيف الادوات:

الجزيرة ثير ٥٠٥.

التعبئة :

أساس جالون: ٢,٥٥
مصلب ٠,٩٥٥ لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ٦ أشهر عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.