



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة ماكس برايمر JA-11031

الوصف:

أساس مائي عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على بوليمير الأكريليك للتطبيقات الخارجية والداخلية، ينتج باللون الأبيض ويمكن تلوينه على مكان التلوين بألوان الرش، يتميز بالتغطية الفائقة ومقاومة الظروف الجوية ومحتوى منخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية كأساس على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والطوب الفخاري لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية، لإعطاء نظام متكامل يمتاز بقوة الالتصاق والمتانة العالية.

الخصائص:

- تغلغل ممتاز في مسامات السطح.
- قوة التصاق ممتازة مع الأسطح والطبقات التي تليه.
- تغطية فائقة.
- مقاومة فائقة للقلوية.
- متانة عالية.
- مقاومة لمختلف الظروف الجوية.
- سريع الجفاف.
- محتوى منخفض جداً من المواد العضوية المتطايرة.
- تركيبة خالية من الفورمالدهايد و الأمونيا و APEO.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	مطفي.
اللون	أبيض بيس قابل للتلوين.
الثقل النوعي	١,٦٢
للزوجة	١٠٠ وحدة كريس
الحجم الصلب	٤٦,٤٨ ٪
سماكة الطبقة الجافة	٢٥ مايكرون لكل طبقة.
معدل الانتشار النظري*	١٨,٦ م ^٢ /لتر ، عند سماكة الطبقة الجافة ٢٥ مايكرون

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح ، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق ، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج ، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس .
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مائنة مناسبة مثل " الجزيرة كراك فيلر" أو " الجزيرة ألتميت " أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «الجزيرة إيبوكسي كراك فيلر ٤٠٠» قبل البدء في دهان الأساس. «استشر قسم الدعم الفني».

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من "الماء العذب" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

أدوات التطبيق:

- الرش الهوائي:
- الرول:
- الفرشاة:
- حجم الفوهة : (١,٥ - ١,٨) مم.
- الرول الناعم .
- النوع المناسب .



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة ماكس برايمر
JA-11031

المخفف:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

(١٥ - ٢٥) ٪ بالحجم للرش الهوائي.

(١٠ - ١٥) ٪ بالحجم للبرول والفرشاة.

وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الاستخدام.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من " الجزيرة ماكس برايمر".

- تطبيق أي دهان مائي خارجي أو داخلي من دهانات الجزيرة.

زمن الجفاف:

٣٠ دقيقة.

• الجفاف السطحي

ساعتان .

• الجفاف الصلب

٤ ساعات.

• الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية (الحد الأدنى)

غير محدد.

(الحد الأعلى)

٧ أيام.

• الجفاف التام

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الادوات:

الماء العذب.

التعبئة :

جالون أمريكي.

برميل ١٨ لتر.

بيس أبيض قابل للتلوين: ٣ لتر و ١٦,٢ لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية : ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.

التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرفته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.