



مواصفات المنتج الفنية الجزيرة صلد JA-25043

الوصف:

طلاء مائي نهائي عالي الجودة بمظهر الرش، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية النقية والحبيبات الطبيعية، يتميز بمظهر ديكوري أنيق ومقاومة فائقة للظروف الجوية القاسية في الشرق الأوسط.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية .

الخصائص:

- يضيف الأنافة والمظهر الجميل على المباني.
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- مقاومة فائقة للظروف الجوية القاسية.
- مقاومة ممتازة للماء والقلوية.
- معدل انتشار جيد.
- تركيبة خالية من الفورمالدهيد والأمونيا و APEO.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	رشة متعددة الألوان.	
اللون	حسب ألوان كتالوج «الجزيرة صلد».	
الثقل النوعي	١,٧	ASTM D1475
الحجم الصلب	٥٢ +/- ٠,٥	ASTM D2697
الاستقرار للتجمد	اجتياز	ASTM D2243
الاستقرار للحرارة	اجتياز ٣٠ يوماً عند درجة حرارة ٥٠°م.	
معدل الانتشار النظري*	(٣, ٤٣-٠) م / كجم عند سماكة ٧٠٠ - ١٠٠٠ ميكرون	
قيمة المواد العضوية المتطايرة	٣٢,٩٦ جرام / لتر.	

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح , والظروف المحيطة , وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الأتربة والغبار والشحوم والزيت والأملح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألنة مناسبة مثل " الجزيرة ألتميت " أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «الجزيرة ايبوكسي كراك فيلر ٤٠٠» قبل البدء في دهان الأساس.
- «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- تجنب التطبيق في الطقس العاصف والمطر وعند درجات الحرارة المرتفعة، وكذلك تحت أشعة الشمس المباشرة.

أدوات التطبيق:

- مسدس الرش: مسدس رش خاص للرشات
- حجم الفوهة المقترح المتوسط ٤,٥ مم.
- ضغط الهواء: ٨-١٠ psi
- الرول البلاستيكي الناعم.
- المسطرين المعدني / المسطرين البلاستيكي.

المخفف المقترح:

الماء العذب.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة صلد
JA-25043

نسبة التخفيف:

(٣ - ٠) ٪ وتعتمد على الظروف الجوية المحيطة وظروف التنفيذ.

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزيرة رويال برايم" أو "الجزيرة تكس برايمر" أو "الجزيرة تكس برايمر WB" أو "الجزيرة ماكس برايمر" أو أي أساس مناسب من دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح.
- تطبيق "الجزيرة صلد" بمسدس الرش الخاص لتحقيق فرد منتظم وسماكة مستوية.
- يتم الضغط بالمسطرين المعدني أو البلاستيكي أو الرول البلاستيكي بعد الجفاف السطحي.
- طلاء طبقتين من "الجزيرة دورا جلوس" بعد الجفاف الصلب (٧٢ ساعة).
- للمظهر الجمالي يتم تقطيع الواجهات وتثبيت الإطارات قبل تطبيق المنتج .

زمن الجفاف:

الجفاف السطحي
الجفاف الصلب
الجفاف التام
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.
ساعتان.
٧٢ ساعة.
٧ أيام.

تنظيف الأدوات:

الإسفنج المشبع بالماء العذب.

التعبئة:

برميل ٢٥ كجم.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
 - يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
 - يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
 - من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة :
النفائات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.