دهانات الجزيـرة
Jazeera Paints

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة دورا مت
JA-15069

الوصف:
دهان مائي مطفي عالي الشفافية مبني على بوليمير الأكريليك. يشكل حاجزًا رقيقًا واقياً يزيد من مقاومة الماء والبقع بفضل تركيبته الخاصة.

الاستخدام:
يستخدم للتطبيقات الداخلية كطبقة حماية شفافة نهائية فوق الدهانات النهائية المطبقة بالمسطرين أو الرش من دهانات الجزيرة.

الخصائص:
- يمنح شفافية كاملة.
- قوة ومتانة فائقة.
- مقاومة للظروف الجوية المختلفة.
- مرونة عالية.
- مقاومة ممتازة للماء.
- مقاومة ممتازة للبقع.
- قابلية جيدة للغسيل.

الخصائص الفيزيائية:

• المظهر	شفاف.	
• الثقل النوعي	١,٠٣ .	ASTM D1475
• اللزوجة	٧٠ ± ٣ وحدة كريس	ASTM D562
• الحجم الصلب	٣٢ ٪	ASTM D2697
• سماكة الطبقة الجافة	٢٠ مايكرون لكل طبقة.	
• معدل الانتشار النظري*	١٦ م٢/لتر .	
• الاستقرار للتجمد	اجتياز، ٣ دورات	ASTM D2243
• الاستقرار للحرارة	اجتياز ٤٩ يوماً @ ٥٠°م.	ASTM D1849

الاختبارات:

• قيمة المواد العضوية المتطايرة	٤,٨٤ جرام / لتر	ASTM D2369-24 / SCAQMD Rule 1113	مختبرات METS - الإمارات العربية المتحدة
• اختبار انبعاث VOC بعد التطبيق	اجتياز	LEED Requirements-Ver.4	مختبرات METS - الإمارات العربية المتحدة

إرشادات التطبيق:
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالٍ من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والبودرة والأملاح والعفن.
- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً، وتجنب التطبيق في الأجواء الممطرة أو عالية الرطوبة.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:
- الرول الناعم :Velvet Roller 1063

المخفف المقترح:
الماء العذب.

نسبة التخفيف:
٣٠ - ٥٠٪

دهانات الجزيـرة
Jazeera Paints

مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة دورا مت
JA-15069

نظام الطلاء:
• طلاء طبقتين من «الجزيرة دورا مت» فوق أي من الدهانات النهائية الداخلية المطبقة بالمسطرين أو الرش من دهانات الجزيرة.

زمن الجفاف:
• الجفاف السطحي: ٣٠ دقيقة.
• الجفاف الصلب: ٣ ساعات.
• الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين: ٨ ساعات (الحد الأدنى).
• الجفاف التام: ٧ أيام.
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

تنظيف الأدوات:
المـاء العـذب.

التعبئة:
برميل ١٨ لتر .
جالون ٣ ليتر.

التخزين وفترة الصلاحية:
فترة الصلاحية: **١٢** شهراً عند درجة حرارة **٢٥**°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:
• يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
• يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
• يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
• ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
• يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا المقدرة على التحكّم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج, لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة, ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.