

مواصفات المنتج الفنية الجزيره روعة JA-16039

الوصف:

دهان مائي ديكوري، نهائى، يعتمد في تركيبه على مستحلب الأكريليك النقي وملونات خاصة مصممة لإعطاء بعد الصحراوى .

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية في القصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ... إلخ.

المصادر:

- يحاكي هذا المنتج الفريد من نوعه مظهر التلال الصحراوية.
- يحول الجدران إلى لوحات فنية مستوحاة من الطبيعة.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- خالي من الفورمالدهايد والأمونيا و APEO.
- مدى واسع من الألوان.

المصادر الفيزيائية:

		معدنى.	• المظهر
	حسب الألوان المعتمدة في كتالوج "الجزيره روعة".		• اللون
ASTM D1475	١,٠٥		• الثقل النوعي
ASTM D562	٩٥		• اللزوجة
	(٥-٤)م/٢لتر لكل طبقة.	• معدل الانتشار النظري *	• الاستقرار للحرارة
ASTM D2243	احتياز		

*معدل الانتشار العملي للمنتج يتوقف على السطح ودرجة حرارة الوسط المحيط وطريقة التطبيق وسمك الطبقة الجافة الفعلية ونسبة الهدر.
(تحتسب الهدر، يجب التأكد - عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للسطح المراد طلاوه).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٣٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
 - يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
 - يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحرفر والتلواء وأي مناطق هشة.
 - يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأثيرية والغبار والشحوم والزيوت والأملام والعفن.
 - معالجة التشققات والحرفر الصغيرة بمادة مائلة مناسبة مثل "الجزيره ألتنيت" أو "جاز ايبيوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:

1. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
2. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=9).
3. يجب تقليل الدهان حداً قبل الاستخدام.
4. عدم طلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
5. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقيتين.
6. ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

أدوات التطبيق:

- الفرشاة: نوع خاص.

المخفف المقترن:

لا يخفيق.

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام.



**مواصفات المنتج الفنية
الجزبرة روعة
JA-16039**

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "الجزبرة جرين بريام".
- طلاء طبقتين من "الجزبرة جرين بريام بوتي".
- طلاء طبقتين من "الجزبرة سمي جلوس ديكو بريام" حسب اللون المحدد لمنتج "الجزبرة روعة" (الطبقة النهائية) باستخدام الرول الناعم أو الرش حيث يجب التأكد من نعومة السطح وكذلك عدم بقاء أثر علامات الرول.
- يجب دائمًا أن يكون لون المنتج "الجزبرة سمي جلوس ديكو بريام" حسب لون "الجزبرة روعة" (الطبقة النهائية).
- طلاء طبقة من (الجزبرة روعة) باتجاه مائل أو بشكل أفقي وبحركة متعرجة باستخدام الفرشاة الخاصة الموصى بها.

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي (٢٠ - ١٥) دقيقة.
- الجفاف الصلب ٥ ساعات.
- الجفاف التام ٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة من ٥٢٥ م

تنظيف الأدوات:
الماء العذب.

التعبئة:

عبوة بلاستيكية : (٣) لتر سائل.

التخزين وفترة الصلاحية:

فتره الصلاحية: ٤٤ شهراً عند درجة حرارة ٣٥°C.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمينا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزبرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغابر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزبرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.

لا يوجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمئى من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما ينماهى مع جودة الجزبرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولة ، إن وجدت، تقصر على استبدال المنتجات.