



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة جولدي
JA-16029

الوصف:

دهان مائي ديكوري لؤلؤي عالي الجودة، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية الخاصة التي تمنح طبقة الدهان متانة عالية ومظهراً جميلاً .

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على أسطح الزخارف الجبسية والأسطح القابلة وغير القابلة للامتصاص.

الخصائص:

- مظهر ديكوري فخم .
- قابلية جيدة للغسيل.
- ثباتية فائقة للألوان.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- سهل التطبيق.
- معدل انتشار مرتفع.
- يتوفر بألوان مختلفة.

الخصائص الفيزيائية:

	لمعة خفيفة.	المظهر
	حسب ألوان كتالوج "الجزيرة جولدي".	• اللون
ASTM D1475	١, ١٥	• الثقل النوعي
ASTM D562	٧٠ وحدة كريس	• اللزوجة
	يعتمد على طريقة التطبيق وطبيعة السطح.	• معدل الانتشار النظري*

الاختبارات:

ASTM D2243	اجتياز،	• الاستقرار للتجمد
ASTM D2243	اجتياز،	• الاستقرار للحرارة
ASTM D1308	اجتياز (المنظفات المنزلية)	• مقاومة الكيماويات
ASTM D870	اجتياز، ٧	• مقاومة الماء

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح الدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيرة ألتيميت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٥. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
٦. ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:

- الفرشاة: فرشاة ناعمة.
- مسدس الرش: (فتحة المسدس=١,٨-١,٥ مم).



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة جولدي
JA-16029

المخفف المقترح:
لا يخفف.

نسبة التخفيف:
جاهز للاستخدام.

نظام الطلاء:
الأسطح الجبسية:
• طلاء طبقة من "الجزيرة جولدي" باستخدام الفرشاة الناعمة.
الأسطح القابلة للامتصاص:
• طلاء طبقة من "الجزيرة جولدي" باستخدام الفرشاة الناعمة أو مسدس الرش الهوائي (فتحة المسدس=1,8-1,5 مم).
الأسطح غير القابلة للامتصاص:
• طلاء طبقة من "الجزيرة جولدي" باستخدام مسدس الرش الهوائي (فتحة المسدس=1,8-1,5 مم).

زمن الجفاف:
• الجفاف السطحي (٢٠ - ٣٠) دقيقة.
• الجفاف الصلب ٢٤ ساعة.
• الجفاف التام ٧ أيام.
• النتائج السايقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة 25°م.

تنظيف الأدوات:
الماء العذب.

التعبئة:
عبوة بلاستيكية : (١) لتر.

التخزين وفترة الصلاحية:
فترة الصلاحية: ٢٤ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:
• يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
• يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
• يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
• ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية.
• يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.