



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة ستون بروتكت (SB)
JI-58004

الوصف:

مادة شفافة مذابة عالية الجودة تعتمد في تصنيعها على نوع خاص من الراتنجات والتي تمنح الأسطح الحجرية وأنواعاً أخرى من الأسطح ذات المسامات خاصية تنافر المياه.

الاستخدام:

- يستخدم في التطبيقات الخارجية و الداخلية كطبقة حماية لمنع نفاذ الماء إلى الأسطح الحجرية والطوب الفخاري والأسطح الخرسانية.
- يمكن استخدامه على الأسطح المطلية بالرشاش والدهانات الديكورية.

الخصائص:

- قوة تنافر للمياه فائقة.
- شفاف لا يغير من مظهر السطح ولونه الأصلي.
- يسمح بتنفس السطح (مرور بخار الماء من السطح).
- حماية طويلة الأمد.
- تغلغل ممتاز ضمن مسامات السطح.
- يمنع تكون الرطوبة على السطح.
- مقاومة ممتازة للعفن والفطريات.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر:	شفاف.
الثقل النوعي:	٠,٧٨
اللزوجة:	١٢ ثانية، فورد كب رقم ٤ عند ٢٥°م.
معدل الانتشار النظري:	(١٠-٨)م ^٢ /لتر ويعتمد على طبيعة السطح.
مقاومة الماء:	ممتاز.
نقطة الوميض:	٣٥°م.

تجهيز السطح:

- يجب أن تكون جميع الأسطح جافة تماماً قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة قبل البدء في دهان الأساس. «استشر قسم الدعم الفني».

إرشادات التطبيق :

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
- يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق :

- مسدس الرش:
- حجم الفوهة المقترح: (١,٨ - ١,٥) مم.
- الرول:
- النوع المقترح: الرول الصوفي الناعم.
- الفرشاة:
- النوع المناسب والجيد



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة ستون بروتكت (SB)
JI-58004

المخفف المقترح:

لا يخفف، جاهز للاستخدام.

نظام الطلاء:

• طلاء طبقة واحدة من " الجزيرة ستون بروتكت (SB) " وذلك لتجنب الجفاف وانعدام الالتصاق بين الطبقات.

زمن الجفاف :

- الجفاف السطحي ساعة واحدة.
 - الجفاف الصلب ٣ ساعات.
 - الجفاف التام ٧ أيام.
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥م.

تنظيف الأدوات:

"الجزيرة ثينر ٥٠٤".

التعبئة :

جالون أمريكي.
برميل سعة ١٨ لترًا.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش..
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.